

Softwood Lye brukes til grunnbehandling av ubehandlet eller nyslipt innendørs treverk, som f.eks. gulv, trapper, møbler og paneler. Behandlingen reduserer treets naturlige gulningsprosess til et minimum og fremhever treets naturlige årer. Dette gir treet et lyst utseende. Softwood Lye kan brukes på alle typer mykt tre, som f.eks. furu, gran og bekfuru. Ved bruk på lerk kan det gi et klassisk grålig/brunlig utseende. Softwood Lye må ikke brukes på harde treslag. Den endelige fargen oppnås etter 1–2 måneder.

- **Beskytter treets lyse farger**
- **Forhindrer gulningsprosessen i treoverflaten**
- **Kun til myke treslag**
- **Inneholder hvite pigmenter**



Bruksområde

Brukes til forbehandling av ubehandlet og nyslipt innendørs treverk. Passer til alle myke treslag.

Bruk

Forberedelse	<p>Det ubehandlede treverket skal være rent, tørt og finslipt [korning 100–120] før luten påføres.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Behandling	<p>Rist dunken grundig og tøm luten i en plastbøtte. Det er viktig at det ikke ligger igjen hvite pigmenter i dunken. Rør i luten regelmessig under påføringen for å unngå at pigmentene synker til bunns. Påfør et jevnt strøk med en WOCA Applicator, nylonkost eller rulle i treets lengderetning. Påfør minst 1 L lut per 10 m² tre. La treet tørke i ca. 8–12 timer ved 20°C. Fjern eventuell fiberreising og overflødige hvite pigmenter med en medium poleringspad, som f.eks. grønn eller bordeaux. Fjern slipestøvet med en støvsuger. Behandle treoverflaten med en WOCA-olje eller -såpe.</p>
Merk	Brukes til forbehandling av ubehandlet og nyslipt innendørs treverk. Passer til alle myke treslag.

Tørketid

Tørketid	6-12 timer ved 20°C
----------	---------------------



Tekniske data

Tetthet	1.10-1.20 g/ml.
PH-verdi	pH 13-14
Holdbarhet	3 år
Dekkevne	10-12 m ² /L
Farger	Hvit
Rengjøring av verktøy	Med vann
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	VOC-Maks: <2,5 g/l, VOC GRENSE [A/g (VF)]: 30 g/l.
Emballasje	2.5

Vedlikehold og relaterte produkter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner