

Master Base Primer, Extra White en fyldig, vannbasert grunnlakk som er ideell til områder der man ønsker et markant, lyst utseende. Grunnlakken forsegler treet og minimerer opptrekking av garvesyre samt sidebinding. Den er kun egnet til ubehandlede eller nyslipte overflater i lyse tresorter og fungerer som en sterk grunning før behandling med andre vannbaserte gulvlakker fra WOCA.

- **Hurtigtørkende**
- **Reduserer sidebindinger**
- **Økonomisk i bruk**
- **Minimerer opptrekking av garvesyre**
- **Reduserer synlige skjøter**



Bruksområde

Til lakking av nytt, ubehandlet og slipt furu, eik, gran, ask og bøk.

Bruk

Forberedelse	<p>Det er viktig at både tre og primer har en temperatur på minst 15°C, og helst rundt 20°C, samt en luftfuktighet på ca. 40–60 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Siste sliping skal foretas med fint sandpapir (korning 120). Støvsug forsiktig etter sliping. Overflaten må være helt fri for smuss, fett, voks og støv. Rist primeren godt før bruk.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Siste sliping	Korn 100-120.
Behandling	1-2 x Primer + 1-2 x WOCA lakk.
	<p>Påfør grunnlakken ufortynnet med kost eller rulle langs årene i treet og la overflaten tørke. Vær oppmerksom på følgende: Påfør ett strøk til med grunnlakk for å oppnå et enda lysere utseende. Slip med sandpapir korning 180–220 etter det første strøket (behandling med et hvitpigmentert produkt krever generelt en mer ensartet avsliping for at de hvite pigmentene ikke skal sette seg fast i sliperipene). Når du har oppnådd ønsket utseende, påfører du 1–2 strøk topplakk med en av gulvlakkene fra WOCA. Påfør alltid minst tre strøk (grunnlakk og lakk) for optimal beskyttelse.</p>
Merk	Vi anbefaler ikke at det påføres mer enn to strøk med grunnlakk per dag på grunn av risikoen for kraftig fiberreising.

Tørketid

Tørketid	1-2 timer ved 20°C
Vi anbefaler	Hvis tørketiden ikke overholdes, kan det resultere i dårligere vedheft og lavere motstandsstyrke. Tørketiden øker for hvert strøk Master Base Primer som påføres. Høy temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Opptrekk av garvesyre betraktes ikke som berettiget grunn for reklamasjon.



Tekniske data

Tetthet	1.00-1.10 g/ml.
Tørrestoffinnhold	30-40%
Holdbarhet	2 år
Viskositet	35-40 Sek. DIN Cup 4
Dekkevne	8-10 m ² /L
Farger	Ekstra Hvit
Rengjøring av verktøy	Med vann
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	VOC-Maks: 95 g/l, VOC GRENSE [A/e (VF)]: 130 g/l.
Emballasje	5

Vedlikehold og relaterte produkter

Ukentlig rengjøring	Master Cleaner, #684525
Halvårlig pleie	Master Care, #684125
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner