



Master Colour Oil

Oliering af trægulve

Master Colour Oil giver farve og beskyttelse i ét produkt. Olien trænger ind i træet og sikrer en slidstærk overflade med høj modstandsdygtighed over for vand og snavs. Produktet er perfekt til indendørs brug på alle ubehandlede, nye eller nyslebne overflader i alle træsorter.

- Resistent over for snavs og væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
- Findes i mange forskellige farver
- Giver træet en flot, åndbar overflade
- Indeklima godkendt

Anvendelsesområde

Til ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader.

Anvendelse

Forbehandling

Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-30°C. Fugtigheden i træet må maksimalt være på 12%. Sørg for god udluftning ved påføring og i tørretiden. Træet skal være nyslebet, afslutningsvis med korn 100-120. Støvsug grundigt. Vask træet med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad det tørre mindst 8 timer, før olien påføres.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 100-120.

Behandling

Ryst dunken med Master Colour Oil omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør olien med korthåret malerrulle (4-6 mm) i et jævnt lag. Arbejd i små områder på maks. 10 m² ad gangen. Lad olien trække 10-20 min. Hvis olien suges hurtigt ned i træet, påføres mere olie. Poler olien ned i træet, indtil overfladen virker mættet. Brug polermaskine med beige pad ved større arealer og polerklud/pad manuelt ved mindre arealer. Fjern overskydende olie med tørre, fnugfrie bomuldsklude eller pad, indtil overfladen ikke virker våd. Fortsæt indtil hele arealet er blevet poleret og al overskydende olie er blevet fjernet grundigt. For at sikre en god mætning kan overfladen efterpoleres med 1 dl Master Colour Oil pr. 10 m² inden for 6-12 timer efter første påføring. Olien skal poleres grundigt, som tidligere beskrevet.

Bemærk

Udsæt ikke overfladen for vand eller rengøring de første 7 dage, hvor olien hærdet. Efter 7 dage kan gulvet med fordel rengøres med WOCA Natural Soap, som tilfører overfladen ekstra beskyttelse.

Tørretid

Tørretid: 12-24 timer ved 20°C

Gennemhærdet: 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 140 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

GIS code: Ö40

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-12 m²/L

Farver: Natur, Hvid, Brazil Brun, Granitgrå, Ekstra Hvid, Valnød, Sort, Ekstra Grå

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent eller terpentiner

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 750 ml, 1 L, 2.5 L, 5 L

Kan opløses med: WOCA Solvent (skal normalt ikke fortyndes).

Tørstofindhold: 50-55%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask. Vedligehold med Maintenance Oil eller Maintenance Gel efter behov.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.