



# Maintenance Oil

## Opfrisker olieret træ

Maintenance Oil anvendes til vedligeholdelse af alle lufttørrende oliebehandlede træoverflader og er specielt velegnet til regelmæssig vedligehold af olierede trægulve. Udover en utrolig nem arbejdsgang med minimalt produktspild, genopfrisker plejeolien træets naturlige, varme glød og øger resistensen mod pletter og spild. Plejeolie er velegnet til både manuel og maskinel påføring på olierede gulve.

- Gør gulvet ekstra modstandsdygtigt
- Fremhæver træets glød og årestruktur
- Giver træet en flot, åndbar overflade
- Indeklimamærket
- Let at anvende

## Anvendelsesområde

Til pleje og vedligeholdelse af lufttørrende oliebehandlede træoverflader, især gulve. Plejeolie er velegnet til både manuel og maskinel (gulve < 8-10 m<sup>2</sup>) påføring.

## Anvendelse

### Forbehandling

Produkt-, rum- og golvtemperatur bør være 15-35°C. Sørg for god udluftning ved påføring og i tørretiden. Rengør gulvet med WOCA Intensive Wood Cleaner. Lad gulvet tørre mindst 8 timer til det er helt tørt.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Ryst dunken med Maintenance Oil grundigt. Påfør ca. 100 ml olie per 4 m<sup>2</sup> med pad, korthåret malerrulle, bomuldsklud, eller polermaskine til større overflader. Det er vigtigt, at olien poleres omhyggeligt ind i træet. Fortsæt poleringen indtil træet virker mættet og overfladen ser ensartet ud. Tør overfladen med rene, tørre bomuldsklude før der fortsættes til næste sektion af gulvet. Overfladen må ikke virke våd og der må ikke være overskydende olie på overfladen efter poleringen. Fortsæt gradvist indtil hele gulvet er færdigbehandlet.

### Bemærk

Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 3 dage, hvor olien hærdet.

## Tørretid

**Tørretid ved maskinel polering:** 3-4 timer ved 20°C

**Tørretid ved manuel polering:** 24-48 timer ved 20°C

**Gennemhærdet:** 3 dage ved 20°C.

## Teknisk data

VOC: 130 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (OB)): 700 g/l.

GIS code: Ö60

Massefylde: 0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 30-40 m<sup>2</sup>/L

Farver: Natur, Hvid

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent eller terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 750 ml, 1 L, 2.5 L

Viskositet: 15-20 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Karakteristisk

Tørstofindhold: 40-50%

## Vedligehold og følgeprodukter

### Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*