



Diamond Oil Active

Oliering af træoverflader

Diamond Oil Active er en bæredygtig, VOC-fri olie til trægulve, bordplader og møbler. Denne eksklusive, enkeltkomponents olie med lav lugt er slidstærk, nem at påføre og minimerer spild. Med sin hyper-crosslink-teknologi skabes en vandafvisende, skridsikker overflade, der er let at rengøre og vedligeholde. Med et tørstofindhold på ca. 99 % er olien ideel til maskinapplikation på ubehandlet eller slebet træ af enhver type.

- 1-komponent olie med ydeevnen af 2-komponent olie
- VOC-fri
- Ekstrem holdbarhed og hårdfør over for ridser og mærker
- Høj resistens over for væsker som f.eks. vand, kaffe, te og rødvin

Anvendelsesområde

Til ubehandlede, nye eller ny slebne træoverflader.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Gulvet skal være fri for snavs, fedt, voks og slibestøv. Tidligere behandlede gulve slibes til rent træ med korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 100-120.

Slibenet

Korn 100-120.

Behandling

Ryst dunken med Diamond Active Olie omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør olien med en korthåret malerrulle (3-4 mm) i et jævnt lag. Lad olien trække 10-15 minutter. Hvis olien suges hurtigt ned i træet, påføres mere olie. Poler olien ned i træet, indtil gulvet virker mættet. Brug polermaskine med hvid eller beige pad. Fjern overskydende olie med tørre, fnugfrie bomuldsklude eller pad, indtil overfladen ikke virker våd. Efter 24 timer kan gulvet forsigtigt tages i brug.

Bemærk

Ønskes ekstra flot finish og modstandsdygtighed kan gulvet efterpoleres med 1 dl Diamond Active Olie pr. 10 m² inden for 8-10 timer efter første påføring og efter samme fremgangsmåde som ved første påføring.

Antal lag

1-2

Tørretid

Tørretid: 24 timer ved 20°C

Tørretid mellem lagene: 8-10 timer ved 20°C

Let anvendelse: 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler: Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 7 dage, hvor olien hælder. Efter 7 dage kan gulvet med fordel rengøres med WOCA Natural Soap, som tilfører overfladen ekstra beskyttelse.

Gennemhærdet: 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.95-1.00 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 20-25 m²/L

Farver: Natur, Ekstra Hvid, Hvid, Sandgrå, Chokolade, Karamel Brun, Smoke Brun

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent eller terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 250 ML, 750 ml, 1 L, 2.5 L

Skridsikker (DIN 51130): R10

Viskositet: 40-45 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: WOCA Solvent (skal normalt ikke fortyndes).

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 95-100%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask. Vedligehold med Maintenance Oil eller Maintenance Gel efter behov.

Vedligehold og følgeprodukter

Maintenance Oil Diamond Active, varenr. 212125

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.