



Master Filler Classic

Til spartling af trægulve

Master Filler Classic er en hurtigtørrende, solventbaseret spartelmasse til fuger og mellemrum i trægulve som f.eks. stavparket og sildebensparket. Den er let at arbejde med og forkorter arbejdsprocessen på grund af den hurtige tørretid.

- Hurtigtørrende
- Let slibbar
- Fyldig konsistens
- Jævn og ensartet finish

Anvendelsesområde

Til spartling af nyt, ubehandlet, nyslebent og tidligere behandlet træ. Ideel til alle træsorter.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som spartelmasse har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og lignende. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Den sidste afslibning før påføring af Master Filler Classic skal udføres med sandpapir korn 60-80. Rengør eventuelt overfladen med WOCA Intensive Wood Cleaner i blandingsforholdet 1:20 inden slibningen, hvis det er nødvendigt.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 60-80.

Behandling

Ryst dunken godt inden brug. Bland Master Filler Classic og slibestøv til en lækker blød pasta. Spartelmassens struktur kan reguleres med slibestøvet finhed. Det anbefales at bruge slibestøv fra korn 100. Fordel spartelmassen ensartet med en rustfri stålspartel. Fjern så vidt muligt overskydende inden hærdningen begynder. Gentag processen ved store fuger, huller og revner hvis nødvendigt. Slib overfladen med korn 100-120, når overfladen er tør. Gulvet kan efterfølgende lakeres med en af WOCA lakkerne iht. produktets brugsvejledning.

Tørretid

Tørretid: 15-30 minutter ved 20°C

Vi anbefaler: Optimal fugebredde er 3-4 mm.

Teknisk data

VOC: 745 g/l, VOC-grænseværdi (A/h (OB)): 750 g/l.

Holdbarhed: 1 år

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 5 L

Viskositet: 55-60 Sek. DIN Cup 4

Blandingsforhold: Bland 20% sliberester, afhængigt af træets farve og fugedybden/bredden.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.