



Invisible Oil Primer

Primer til Invisible Oil

Invisible Oil Primer er en vandbaseret trægunder med fremragende vedhæftning, der giver træet et mat, ubehandlet look i kombination med WOCA Invisible Oil. Det første trin i WOCA's vandbaserede oliesystem, ideelt til lyse træsorter. Systemet giver en behagelig, blød overflade med en vandafvisende finish, som er nem at vedligeholde.

- Giver gulvet et mat ubehandlet udseende
- Høj resistens over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
- Giver træet en flot, åndbar overflade
- Indeklima certificeret
- IBR-godkendt

Anvendelsesområde

Til grunding af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader i lyse træsorter. Skal efterfølgende behandles med Invisible Oil.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15 °C og 30 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Træet skal være nyslebet, afslutningsvis med sandpapir korn 100-150. Støvsug grundigt. Vask gulvet med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad gulvet tørre mindst 8 timer, før primeren påføres.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 120-150.

Behandling

Ryst dunken med primer omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør primeren med korthåret malerrulle i et jævnt lag. Arbejd i små områder på maks. 20 m² ad gangen. Lad primeren trække i maks. 5 min. Polér primeren helt ned i træet, indtil gulvet virker mættet. Brug polermaskine med beige eller bordeaux pad. Skift polerpad regelmæssigt for at undgå ophobning af primer. Fjern overskydende primer med tørre, fnugfrie bomuldsklude påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd. Lad overfladen tørre i 3-4 timer. Mellemslib den tørre overflade med en bordeaux pad eller lakslibepad og støvsug grundigt. Påfør WOCA Invisible Oil. Følg produktets anvisning nøje.

Bemærk

Invisible Oil skal efterfølgende behandles med Invisible Primer. Efter 24 timer anbefales det at behandle den færdig olierede overfladen med Invisible Oil Care for at øge gulvets modstandsdygtighed mod pletter og slid.

Tørretid

Tørretid: 3-4 timer ved 20°C

Vi anbefaler: Udsæt ikke overfladen for vand de første 7 dage, hvor olien hærdet.

Gennemhærdet: 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 5 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

GIS code: W3+

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 2 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-12 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L

Viskositet: 25-30 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 10-20%

Vedligehold og følgeprodukter

Vedligehold og følgeprodukter

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.