



Master Pure 2K Hardener

Hærder til 2K lak

Master Pure 2K Hardener er en meget effektiv, isocyanatfri hærder, som aktiverer og styrker lakken og er meget nem at arbejde med. Produktet er mærkningsfri.

- Mærkningsfri
- Isocyanatfri
- Nem at anvende
- Easy to mix

Anvendelsesområde

For lacquering new, untreated and newly- sanded wood floors in public areas with heavy traffic. Ideal for all types of wood. To be used together with WOCA lacquers.

Anvendelse

Forbehandling

It is important that both wood and lacquer have a temperature of min. 15°C (preferably around 20°C) and air humidity of approx. 50%. Make sure that the room is well-ventilated for optimal evaporation and drying time. For the final sanding to bare wood, use grit 100-120 sandpaper or sanding pad. Vacuum thoroughly and wipe the floor down afterwards, using a tightly-wrung water-soaked mop/cloth. Please note: WOCA Intensive Wood Cleaner can help to remove contaminants from fully sanded wooden floors before priming or lacquering. Please allow floor to fully dry overnight. The floor must be completely dry before priming or lacquering. When priming, use WOCA Master Base Primer for newly sanded wood to reduce side bonding. Alternatively, try WOCA Master Multi Primer for exotic wood species or old wood previously treated with oil or wax.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

0

Bemærk

Se technical Datasheet for waterbased lacquer for drying time and application.

Teknisk data

Massefylde: 0.95-1.00 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 100 ML

Brugstid: Blandingen skal anvendes inden 48 timer. Ryst/omrør grundigt inden brug.

Lugt: Svag

Blandingsforhold: 2% el. 100 ml til 5 L lak.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaeffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.