

Exterior Wood Oil



Olej na bazie wody do drewna na zewnątrz

Exterior Wood Oil jest stosowany do podstawowego olejowania i pielęgnowania nowego oraz uprzednio olejowanego drewna używanego na zewnątrz, np. tarasów, ramy okienne, mebli ogrodowych, elewacji itp. Specjalny, oparty na wodzie skład oleju zapewnia, że produkt jest rozpuszczalny w wodzie i przyjazny dla środowiska. Olej podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna. Exterior Wood Oil Naturalny zalecany jest do wzmocnienia naturalnego koloru drewna. Jeżeli chcemy odnowić stary taras czy elewację lepszym wyborem będzie olej pigmentowany, który pozwoli odzyskać pierwotny kolor drewna. Całkowita zmiana koloru drewna jest również możliwa poprzez zastosowanie np. oleju szarego, antracytowego lub czarnego.

- Zapewnia mocno odporną na wodę i zabrudzenia powierzchnię.
- Podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna.
- Zawiera filtr UV i chroni drewno przed degradacją.
- Nie kapie – łatwy w użyciu
- Szybkoschnący.
- Fast-drying

Obszar aplikacji

Exterior Wood Oil zalecany jest do gruntownego olejowania i konserwacji wszelkiego drewna na zewnątrz pomieszczeń takich jak: tarasy, drewniane elewacje, meble ogrodowe, pomosty, itp. Może być stosowany do tradycyjnych gatunków drewna; sosna, modrzew jak też egzotycznych: teak, mahoń i ipé. Optymalną trwałość można uzyskać poprzez regularne mycie i odpowiednią pielęgnację, zależnie od konstrukcji, kondycji drewna oraz warunków atmosferycznych. Należy regularnie sprawdzać zabezpieczone powierzchnie. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy je niezwłocznie naprawić.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Przed olejowaniem nową lub starą powierzchnię przemyć WOCA Exterior Wood Cleaner. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na przynajmniej 24 h, wilgotność drewna nie może być wyższa niż 17%. W celu usunięcia podniesionych włókien, przed olejowaniem powierzchnię przeszlifować papierem ściernym 120. Olejowanie przeprowadzać tylko przy odpowiedniej pogodzie; minimalna temperatura to 13°C. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i wysokich temperatur.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Przed przystąpieniem do olejowania dokładnie wymieszać olej. Nakładać pędzlem równą, cienką warstwę zaczynając od czoła. Mokry olej może mieć białawy odcień ale po kilku minutach - gdy odparuje woda - powierzchnia odzyskuje swój pierwotny wygląd. Nie później niż po 5 minutach zebrać z powierzchni nadmiar oleju czystą bawełnianą szmatką, zwłaszcza ze spoin i rowków. Jeśli powierzchnia wygląda na nienasyconą olejem - powtórzyć czynności. Po wyschnięciu wypolerować powierzchnię wkładką polerską lub polerką jednotarczową, polerowanie zwiększa odporność na ścieranie.

Uwaga

Drewno iglaste, które nie było obrabiane pod ciśnieniem (z wyjątkiem czerwonego cedru) i modrzew należy zagruntować WOCA Exterior Wood Primer. Uwaga (do mebli): Powierzchnie olejowane Exterior Wood Oil w kolorze czarnym, antracytowym lub orzechowym zaleca się dodatkowo zaolejować Exterior Wood Oil naturalnym, zmniejsza to ryzyko przebarwień.

Ilość warstw

1-2

Czas suszenia

Lekkie użytkowanie: 24 godziny w 20°C

Zalecenia: Należy pamiętać, że Olej do Drewna na Zewnątrz w kolorach czarnym, antracytowym i orzechowym zaleca się wykończyć warstwą Oleju do Drewna na Zewnątrz Naturalnego, aby zapobiec nadmiernemu ścieraniu się koloru (dotyczy mebli).

Całkowite utwardzenie: 24-48 godziny w 20°C

Ponowna obróbka: W razie potrzeby powtórzyć olejowanie.

Dane techniczne

LZO: 50 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/f (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-12 m²/L

Kolory: Sahara, Naturalny, Teak, Czarny, Modrzew, Bangkirai, Szary, Orzech, Antracyt, Białe, Szary kamienny, Szary Thunder Grey, Merbau, Orzech laskowy

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 750 ML, 2.5 L

Stopień antypoślizgowości (DIN 51130): R10

Lepkość: 25-30 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Woda

Zawartość wilgoci: Wilgotność drewna nie może przekraczać 17%.

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 20-30%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Olejowanie zaleca się powtarzać raz, dwa razy w roku lub zależnie od potrzeb. Przed olejowaniem umyć powierzchnię WOCA Exterior Wood Cleaner, następnie postępować zgodnie z obróbką podstawową.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje