

Master Optima Lacquer



Do obiektów komercyjnych o średnim natężeniu ruchu

Master Optima Lacquer to szybkoschnący wodny lakier do drewnianych podłóg, który tworzy wytrzymałą i mocną powłokę. Dzięki wysokiej zawartości suchej masy lekko barwi drewno i nadaje mu nasycony, wyrazisty wygląd. Preparat jest łatwy w nakładaniu, a wykończoną nim powierzchnię charakteryzuje odporność na działanie wody oraz substancji chemicznych, dzięki czemu produkt nadaje się do stosowania w biurach oraz innych przestrzeniach firmowych i komercyjnych o średnim natężeniu ruchu. Produkt zapewnia przyjazne i bezpieczne środowisko pracy podczas aplikacji oraz zdrowy klimat we wnętrzach w trakcie użytkowania.

- Mocny i wytrzymały
- Wyrazisty, nasycony wygląd
- Słaby zapach
- Certyfikat IBR

Obszar aplikacji

Do lakierowania podłóg drewnianych nowych, surowych lub świeżo szlifowanych, użytkowanych w obiektach komercyjnych. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura drewna oraz lakieru wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ostatnie szlifowanie do surowego drewna należy wykonać za pomocą papieru ściernego lub pada o gradacji 100-120. Powierzchnię starannie odkurzyć i ewentualnie umyć za pomocą zmoczonej czystą wodą i dokładnie wyżętej ścierki/mopa. WOCA Intensive Wood Cleaner pozwala usunąć zabrudzenia z zeszlifowanych drewnianych podłóg przed gruntowaniem lub lakierowaniem. Podłogę należy pozostawić do wyschnięcia na noc. Przez przystąpieniem do gruntowania lub lakierowania podłoga musi być całkowicie sucha. Gruntowanie świeżo zeszlifowanej podłogi przeprowadzić za pomocą środka gruntującego WOCA Master Base Primer, aby ograniczyć sklejanie się desek/klepek. Alternatywnie można zastosować WOCA Master Multi Primer do egzotycznych gatunków drewna lub starego drewna uprzednio olejowanego bądź woskowanego.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 100-120.

Aplikacja

1 x grunt + 2 x Master Optima Lacquer

Aplikacja w pierwszym dniu

Nałożyć równą warstwę nierozcieńzonego preparatu gruntującego, a następnie lakieru lekkimi pociągnięciami wzdłuż desek/klepek. Unikać tworzenia się kałuż. Lakier aplikować metodą „mokre na mokre”, by zapobiec widocznemu nakładaniu się na siebie warstw. Pozostawić do wyschnięcia do następnego dnia.

Aplikacja w drugim dniu

Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o gradacji 120-200 i starannie odkurzyć. Nałożyć wierzchnią warstwę nierozcieńzonego Master Optima Lacquer lekkimi pociągnięciami. Jeśli ostatnie lakierowanie odbywa się po ponad 24 godz. od nałożenia poprzedniej warstwy, to przed przeszlifowaniem zawsze konieczne jest umycie powierzchni preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner.

Uwaga

Wodę i kolorowe płyny, takie jak czerwone wino i kawa, należy natychmiast wycierać, aby zapobiec powstawaniu plam.

Czas suszenia

Pomiędzy warstwami: 2-3 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie: 4-6 godziny w 20°C

Zalecenia: Meble można ustawić po upływie 24 godzin. Podłogę można umyć i położyć na niej dywany nie wcześniej niż po 5-7 dniach. Nieprzestrzeganie czasu schnięcia może powodować słabą przyczepność i zmniejszoną wytrzymałość lakieru. Należy liczyć się z tym, że czas schnięcia każdej kolejnej nałożonej warstwy jest dłuższy. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia.

Całkowite utwardzenie: 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 105 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny - Matowy, Bezbarwny - Satynowy mat, Bezbarwny - Satynowy połysk

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 5 L

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Polakierowaną podłogę można zacząć ostrożnie użytkować po ok. 5 godz. Z ustawieniem mebli itp. należy jednak poczekać minimum 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy produktu. Lakier jest całkowicie utwardzony i z podłogi można korzystać bez ograniczeń, np. położyć na niej dywany, po upływie ok. 5-7 dni.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje