

# Hardwax Oil Extreme

## Srodek do olejowania i woskowania podłóg drewnianych

Olej Hardwax Extreme to produkt do olejowania podłóg drewnianych, który charakteryzuje się słabym zapachem i niską zawartością LZO. Łączy w sobie zalety oleju i wosku, co zapewnia niezwykłą wytrzymałość powierzchni i odporność na działanie rozlanych płynów oraz zaplamienia. Olej Hardwax Extreme podkreśla naturalny blask drewna i nadaje podłodze przyjemne, nieszlizgające się wykończenie powłoki, która jest łatwa w utrzymaniu i konserwacji.



- Wolne od LZO\*
- Zapewnia odporność na zarysowania i uszkodzenia
- Nadaje drewnu naturalny wygląd i tworzy oddychającą powłokę
- Gwarantuje łatwą konserwację za pomocą odpowiednich produktów pielęgnacyjnych
- Dobra odporność na plamy po wodzie, herbacie, kawie i winie

## Obszar aplikacji

Do olejowania surowych lub oszlifowanych powierzchni drewnianych oraz jako warstwa wierzchnia po uprzedniej aplikacji Oleju profesjonalnego WOCA.

## Sposób stosowania

### Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Podłogi powinny być wolne od zanieczyszczeń, tłuszczu, wosku i pyłu po szlifowaniu. Powierzchnie uprzednio poddane obróbce należy zeszlifować do surowego drewna papierem ściernym o gradacji 120-150. Starannie odkurzyć i w razie potrzeby umyć za pomocą zmoczonej czystą wodą i dokładnie wyciętej szcierki. Olej Hardwax Extreme to produkt gotowy do użycia.

### Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

### Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 120-150.

### Szlifowanie o ziarnistości

Ziarnistość 120-150.

### Aplikacja

Olej Hardwax Extreme należy dokładnie mieszać przed aplikacją i w jej trakcie. Zawartość pojemników z różnych serii trzeba wymieszać ze sobą, by uniknąć różnic odcieni. Nakładać olej bezpośrednio na podłogę za pomocą maszyny polerskiej, pokrywając każdorazowo niewielką powierzchnię (5-10 m<sup>2</sup>). Olej starannie rozprowadzać. Nadmiar oleju (błyszcząca warstwa) pozostawić na powierzchni na 5-10 min. Jeśli podłoże szybko wchłonie produkt, nałożyć większą ilość. Uwaga: Po ok. 15 min. Olej Hardwax Extreme zaczyna zamykać pory drewna. Podłogę należy polerować za pomocą białej lub bezowej wkładki polerskiej, aż powierzchnia będzie wydawać się nasycona. Kontynuować polerowanie czystymi bawełnianymi ściereczkami niepozostawiającymi włókien, aż do usunięcia nadmiaru oleju. Następnie przejść do kolejnego obszaru podłogi. Po zakończeniu pracy powierzchnia nie może wyglądać na mokra i nie może na niej pozostać nadmiar preparatu. Pozostawić podłogę do wyschnięcia na 8-10 godz. W razie potrzeby nałożenia jeszcze jednej warstwy produktu – lub dla uzyskania wyższego połysku bądź odporności – powtórzyć kroki 2-3 w ciągu 24 godzin. W przypadku uprzednio olejowanych podłóg pojedyncza warstwa zwykle jest wystarczająca. W celu uzyskania optymalnej przyczepności, wcześniej wykończone podłogi muszą być przeszlifowane przy użyciu bordowego pasa przed nałożeniem warstwy Hardwax Oil.

### Uwaga

W przypadku uprzednio olejowanych podłóg pojedyncza warstwa zwykle jest wystarczająca. W celu uzyskania optymalnej przyczepności, wcześniej wykończone podłogi muszą być przeszlifowane przy użyciu bordowego pasa przed nałożeniem warstwy Hardwax Oil. Po 7 dniach podłogę można umyć mydłem WOCA Natural Soap lub środkiem WOCA Oil Refreshing Soap, co nada powierzchni dodatkowej ochrony.

## Czas suszenia

**Czas suszenia:** 24 godziny w 20°C

**Pomiędzy warstwami:** 8-10 godziny w 20°C

**Lekkie użytkowanie:** 24 godziny w 20°C

**Zalecenia:** Jeżeli wymagana jest druga warstwa oleju, należy powtórzyć kroki 2 i 3 w ciągu 24 godzin.

**Całkowite utwardzenie:** 7 dni w 20°C

## Dane techniczne

**LZO:** 8 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/i (SB)): 500 g/l.

**Gęstość:** 0.90-0.95 g/ml.

**Trwałość:** 3 lata

**Temperatura aplikacji:** +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

**Wydajność:** 20 m²/L

**Kolory:** Naturalny

**Czyszczenie narzędzi:** Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA

**Przechowywanie:** +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

**Opakowanie:** 2.5 L

**Stopień antypoślizgowości (DIN 51130):** R9

**Lepkość:** 50-55 Dru. DIN Cup 4

**Zapach:** Słaby

**Zawartość suchej masy:** 95-100%

## Konserwacja i produkty uzupełniające

### Pielęgnacja

Regularne mycie: Mydło naturalne lub Mydłem olejowe WOCA. Regularna konserwacja: Srodek pielęgnacyjny do drewna olejowanego WOCA. W razie potrzeby powtarzać aplikacje Oleju Hardwax Extreme lub stosować Żel pielęgnacyjny WOCA.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*