



Maintenance Oil

Odświeża olejowane drewno

Maintenance Oil może być stosowany do pielęgnowania wszystkich powierzchni olejowanych olejem oksydacyjnym. Jest szczególnie odpowiedni do bieżącej pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych. Można nakładać ręcznie za pomocą wkładki polerskiej lub używać maszyny polerskiej (powierzchnie podłogi powyżej 8-10 m²).

- Nadaje podłogom podwyższoną wytrzymałość
- Podkreśla blask drewna i rysunek słojów
- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- Posiada certyfikat IBR
- Easy to apply

Obszar aplikacji

Do pielęgnacji i konserwacji drewnianych powierzchni wykończonych olejem schnącym pod wpływem powietrza, zwłaszcza podłóg.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Produkt, temperatura podłogi i pomieszczenia między 15-35°C. Należy zapewnić przewiewność pomieszczenia w trakcie nanoszenia i schnięcia. Oczyszczyć podłogę WOCA Intensive Wood Cleaner. Podłoga musi schnąć przynajmniej 8 godzin. Podłoga musi być całkowicie sucha.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Pojemnik gruntownie wymieszać. Nakładać ok. 100 ml oleju na 4 m² podłogi za pomocą pędzla, wałka malarskiego o krótkim włosiu, szmaty lub, w przypadku większych powierzchni, maszyny polerskiej. Zwracać uwagę, aby wetrzeć Maintenance Oil całkowicie w drewno, polerować do momentu, aż drewno nasyci się i będzie miało jednolity wygląd. Przed przejściem do olejowania innej części powierzchni wytrzeć podłogę czystą, suchą szmatą bawełnianą, na powierzchni nie może pozostawać nadmiar oleju. W ten sposób nanieść olej na całą podłogę.

Uwaga

W ciągu pierwszych 3 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy narażać podłogi na kontakt z wodą lub innymi cieczami ani jej myć.

Czas suszenia

Czas schnięcia w przypadku polerowania maszynowego: 3-4 godziny w 20°C

Czas schnięcia w przypadku polerowania ręcznego: 24-48 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie: 3 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 130 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/f (SB)): 700 g/l.

GIS code: Ö60

Gęstość: 0.85-0.90 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 30-40 m²/L

Kolory: Naturalny, Białe

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA lub terpentyny

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 750 ML, 1 L, 2.5 L

Lepkość: 15-20 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nerozcieńczony

Zapach: Charakterystyka

Zawartość suchej masy: 40-50%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Do codziennego czyszczenia polecamy Mydło WOCA Natural Soap, które skutecznie myje i pielęgnuje drewno. Od czasu do czasu uzupełniaj mydłem WOCA Oil Refreshing Soap, które dodaje trochę oleju do drewna przy każdym myciu.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje