

Invisible 2K Lacquer



Lakier do podłóg drewnianych zapewniający neutralny wygląd

Master Invisible 2K Lacquer to wysokiej jakości ultramatowy wodny lakier do podłóg opracowany w celu zachowania surowego wyglądu drewna. Receptura produktu bazuje na spoiwie poliuretanowym, które powoduje, że w dotyku powierzchnia sprawia wrażenie świeżo zszlifowanej. Produkt wymaga dodania utwardzacza wolnego od izocyjanianów. Lakier posiada duńskie oznaczenie DICL (Danish Indoor Climate Label), co oznacza, że zapach pozostały po jego aplikacji jest zminimalizowany.

- Dwukomponentowy lakier do podłóg
- Wyjątkowy efekt surowego drewna
- Nadaje drewnu jedwabiące gładkie, oddychające, elastyczne i matowe wykończenie
- Ultra-matowy połysk 5
- Pozostaje niewidoczny i zapewnia unikalny, surowy wygląd drewnianej powierzchni

Obszar aplikacji

Do lakierowania drewna surowego, nowego lub świeżo zszlifowanego, jasnych gatunków.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura drewna oraz lakieru wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50 %. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ostatnie szlifowanie do surowego drewna należy wykonać przy użyciu papieru ściernego o gradacji 120-150 lub wkładki szlifierskiej. Następnie starannie odkurzyć powierzchnię, która powinna być całkowicie wolna od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu oraz wosku. Przed rozpoczęciem aplikacji lakieru Master Invisible 2K Lacquer podłoga musi być całkowicie sucha.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 100-120.

Aplikacja

0

Aplikacja w pierwszym dniu

Zmieszać utwardzacz WOCA 2K Hardener z lakierem i dobrze wstrząsnąć. Przed rozpoczęciem aplikacji odczekać 10 minut, by utwardzacz się uaktywnił. Nałożyć warstwę lakieru z utwardzaczem za pomocą wałka lub pędzla i pozostawić podłogę do wyschnięcia na 2-3 godziny. Polakierować drugi raz i pozostawić do następnego dnia. Podłoga nadaje się do szlifowania po 12 godzinach. W jednym dniu można nakładać maksymalnie dwie warstwy lakieru.

Aplikacja w drugim dniu

Przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o gradacji 150-220 i starannie odkurzyć. Nałożyć warstwę wierzchnią lakieru z utwardzaczem (bezpośrednio po zmieszaniu). Jeśli ostatnie lakierowanie odbywa się po ponad 48 godz. od nałożenia poprzedniej warstwy, to koniecznym jest umycie powierzchni Intensywnym zmywaczem do drewna WOCA oraz jej przeszlifowanie.

Uwaga

Unikać tworzenia się kałuż. Preparat aplikować metodą „mokre na mokre”, by zapobiec widocznemu nakładaniu się na siebie warstw lakieru.

Czas suszenia

Pomiędzy warstwami: 2-3 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie: 12 godziny w 20°C

Zalecenia: Nieprzestrzeganie czasu schnięcia może powodować słabą przyczepność i zmniejszoną wytrzymałość lakieru. Należy liczyć się z tym, że czas schnięcia każdej kolejnej nałożonej warstwy jest dłuższy. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia.

Całkowite utwardzenie: 8 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 90 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Trwałość: 1 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny - Ultramatowy

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 5 L

Lepkość: 30-35 Dru. DIN Cup 4

Czas przydatności do użytku: Gotową mieszaninę zużyć w ciągu 48 godzin. Wymieszać dokładnie przed użyciem

Zawartość suchej masy: Około. 33%

Proporcje wymieszania: 2% lub 100 ml na 5 L lakieru.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Polakierowaną podłogę można zacząć ostrożnie użytkować po ok. 12 godz. Z ustawieniem mebli itp. należy jednak poczekać minimum 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy produktu. Lakier jest całkowicie utwardzony i z podłogi można korzystać bez ograniczeń, np. położyć na niej dywany, po upływie ok. 8 dni. UWAGA! Aby uniknąć plam, rozlaną wodę oraz barwne ciecze, np. czerwone wino czy kawę, należy niezwłocznie wycierać. Jeśli pożądanym jest jaśniejszy odcień, należy zastosować WOCA Invisible White Additive.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje