

Master TS-2K Lacquer



Para pasillos de alto tránsito y zonas deportivas

Master TS-2K Lacquer es un barniz bicomponente con base al agua para suelos diseñado especialmente para pasillos, zonas deportivas y espacios polivalentes expuestos a desgaste intenso. Es un producto sobresaliente por la sólida protección que ofrece, su increíble durabilidad y elevada resistencia a marcas de arrastre, araños y al desgaste. Este barniz con etiqueta de interiores saludables, es cómodo y seguro de aplicar, y asegura un ambiente agradable en interiores tras su aplicación.

- Muy fuerte y resistente
- Aprobado por la FIBA (Nivel de competencia 1)
- Aprobado para uso deportivo - DIN V 18032-2
- Etiqueta de interiores saludables
- Certificado antideslizante - DIN 51130:R9

Áreas de aplicación

Para barnizar suelos nuevos, sin tratar y recién lijados en pasillos, zonas deportivas, etc. Ideal para todo tipo de maderas.

Descripción del trabajo

Preparación

Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15 °C como mínimo (preferiblemente, a unos 20 °C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado. Para el lijado final hasta madera en bruto, utilice papel de lija de grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. A continuación aspire a fondo y limpie el suelo utilizando una fregona muy escurrida. En suelos completamente lijados, WOCA Intensive Wood Cleaner puede ayudar a desinfectar la superficie antes de aplicar la imprimación o el barniz. Deje secar hasta el día siguiente. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar imprimación. Al aplicar imprimación, utilice WOCA Master Base Primer en suelos recién lijados para reducir la adherencia lateral. Como alternativa, puede probar WOCA Master Multi Primer para maderas exóticas o maderas tratadas previamente con aceite o cera.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final

Grano 100-120.

Tratamiento

1 x imprimador + 2 x Master TS-2K Lacquer

Día de aplicación 1

Aplique la imprimación. Cuando esté seco, mezcle el endurecedor WOCA Master 2K Hardener con el barniz y agite bien antes de utilizarlo. Deje reposar la mezcla unos 10 minutos antes de utilizar, para permitir la activación del endurecedor. Aplique una capa uniforme de Master TS-2K Lacquer sin diluir con movimientos suaves, en sentido longitudinal a las tablas. Evite encarcamientos del barniz. Aplique el barniz húmedo sobre húmedo, para evitar superposiciones. Deje secar la superficie hasta el día siguiente.

Día de aplicación 2

Lije la superficie con una lija de grano 120-200 y aspire a conciencia. Aplique la capa final de Master TS-2K Lacquer con endurecedor (recién mezclado). Si la capa final de barniz se aplica pasadas las 24 horas desde la última aplicación, debe siempre limpiarse con WOCA Intensive Wood Cleaner, así como un lijado intermedio.

Tenga en cuenta

Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y café, deben limpiarse de inmediato.

Tiempo de secado

Entre capas: 2-3 horas a 20°C

Uso ligero: 4-6 horas a 20°C

Recomendación: Esperar 24 horas antes de colocar muebles sobre el suelo. Esperar 5 días antes de cubrir con alfombras o lavar. Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada capa de barniz aumentan los tiempos de secado. En verano o con altas temperaturas, use retardante y filtro "180-220 my".

Endurecido completo: 5 días a 20°C

Información técnica

COV: 90 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 7-8

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Incoloro - Mate, Incoloro - Semimate, Incoloro - Satinado

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 5 L

No deslizante (DIN 51130): R9

Viscosidad: 20-25 Seg. DIN Cup 4

Vida útil: La mezcla debe usarse en las siguientes 5 horas. Agite/remueva bien antes de usar.

Proporción de la mezcla: 2% o 100 ml en 5 L de barniz.

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza diaria, se recomienda WOCA Master Cleaner. Con WOCA Master Care se rejuvenece la superficie, eliminando pequeños rasguños y aportando una protección adicional frente al desgaste.

WOCA Denmark A/S
Tværvæj 6
DK - 6640 Lundskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.