



Master Pure 2K Hardener

Durcisseur pour 2K Finish

Master Pure 2K Hardener est un durcisseur très efficace, sans isocyanate, qui active et renforce la laque et est très facile à travailler. Le produit n'a pas de classification CLP.

- Pas de classification CLP
- Sans isocyanate
- 48 heures de potlife
- Easy to mix

Domaine d'application

For lacquering new, untreated and newly- sanded wood floors in public areas with heavy traffic. Ideal for all types of wood. To be used together with WOCA lacquers.

Utilisation

préparation

It is important that both wood and lacquer have a temperature of min. 15°C (preferably around 20°C) and air humidity of approx. 50%. Make sure that the room is well-ventilated for optimal evaporation and drying time. For the final sanding to bare wood, use grit 100-120 sandpaper or sanding pad. Vacuum thoroughly and wipe the floor down afterwards, using a tightly-wrung water-soaked mop/cloth. Please note: WOCA Intensive Wood Cleaner can help to remove contaminates from fully sanded wooden floors before priming or lacquering. Please allow floor to fully dry overnight. The floor must be completely dry before priming or lacquering. When priming, use WOCA Master Base Primer for newly sanded wood to reduce side bonding. Alternatively, try WOCA Master Multi Primer for exotic wood species or old wood previously treated with oil or wax.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Attention

Se technical Datasheet for waterbased lacquer for drying time and application.

Informations techniques

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 8-10 m²/L

Couleurs: Incolore

Nettoyage des outils: Utiliser l'eau et savon

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 100 ML

durée de conservation après mélange: Le mélange doit être utilisé dans les 48 heures. Bien agiter/remuer avant utilisation.

Odeur: Faible

Taux de mélange: 2% ou 100 ml dans 5 L de vernis

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.