

Invisible 2K Lacquer



Houten vloerlak met een natuurlijke ruwe uitstraling

Master Invisible 2K Lacquer is een hoogwaardige ultramatte vloerlak op waterbasis die is ontwikkeld om het hout een natuurlijke ruwe uitstraling en gevoel te geven. De Invisible technologie laat het oppervlak achter met een textuur die lijkt op nieuw geschuurd hout. Het verhardingsmiddel is een moderne isocyanaatvrije verharder die het product een houdbaarheid van 48 uur geeft. De lak is voorzien van het label binnenklimaat.

- 2-componenten vloerlak met een ruwe natuurlijke uitstraling
- Moderne isocyanaatvrije verharder geeft het product een houdbaarheid van 48 uur
- Ultra-matte glans 5
- Eenvoudige applicatie
- Anti-slip R10

Toepassingsgebied

Voor het lakken van nieuwe, onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren.

Gebruik

Voorbereiding

Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 120-150. Daarna goed stofzuigen. Het oppervlak moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was. De vloer moet volledig droog zijn voordat de Master Invisible 2K Finish wordt aangebracht.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang

Korrel 100-120.

Behandeling

0

Verwerking dag 1

Meng de WOCA Pure 2K Verharder met de lak en schud deze grondig voor u deze gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór gebruik, zodat de verharder geactiveerd kan worden. Breng met een verfrol of borstel een laag van het mengsel aan en laat de vloer 2-3 uur drogen. Breng de tweede laag aan en laat het oppervlak tot de volgende dag drogen. De vloer is na 12 uur geschikt om te worden geschuurd. Breng per dag maximaal 2 laklagen aan.

Verwerking dag 2

Schuren met korrel 150-220 en grondig stofzuigen voor het aanbrengen van de laatste laklaag. Breng de laatste laag vers gemengde verharder en lak aan. Als de eindlaklaag aangebracht wordt na meer dan 48 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensiefreiniger gewassen worden en tussentijds licht opgeschuurd worden.

Opmerking

Water en gekleurde vloeistoffen, zoals rode wijn en koffie, moeten onmiddellijk worden afgeveegd om vlekken te voorkomen.

Droogtijden

Tussen lagen: 2-3 uur bij 20°C

Licht gebruik: 12 uur bij 20°C

Aanbeveling: Wacht 24 uur voordat u meubels op de grond legt. Wacht 8 dagen voordat u afdekt met tapijten en wast. Als de droogtijden niet worden gevolgd, kan dit resulteren in een slechte hechting en verminderde weerstand. Voor elke laklaag worden de droogtijden verlengd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verminderen de droogtijden. Lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid zullen de droogtijden verlengen.

Volledig uitgehard: 8 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 90 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Houdbaarheid: 1 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos - Ultra-mat

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 5 L

Viscositeit: 30-35 Twe. DIN Cup 4

Houdbaarheid na mengen: Het mengsel moet binnen 48 uur gebruikt worden. Grondig schudden/roeren voor gebruik.

Drogestofgehalte: Ca. 33%

Mengverhouding: 2% of 100 ml op 5 L lak.

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Voor de dagelijkse schoonmaak wordt WOCA Master Cleaner aanbevolen. Verfris het oppervlak met WOCA Master Care en verwijder kleine krasjes en beschermt tegen slijtage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.