



Master TS-2K Lacquer

Voor plaatsen met veel verkeer en plaatsen waar sport beoefend wordt

Master TS-2K Lacquer is een tweecomponenten vloerlak, op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor gangen, sportruimten en polyvalente zalen die aan hoge slijtage worden blootgesteld. De kenmerken van de lak zijn; sterke bescherming, een uitstekende duurzaamheid en een opmerkelijk hoge weerstand tegen schaafplekken, slijtage en krassen. Deze lak voor binnen wordt op een handige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna voor een comfortabel binnenklimaat.

- Zeer sterk en resistent
- FIBA Approved (Competition Level 1)
- Goedgekeurd voor sport - DIN V 18032-2
- Keurmerk Binnenklimaat
- Antislip gecertificeerd - DIN 51130:R9

Toepassingsgebied

Voor het lakken van nieuwe, onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren op plaatsen met veel verkeer en waar sport beoefend wordt. Ideaal voor alle houtsoorten.

Gebruik

Voorbereiding

Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fjnnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Stofzuig grondig en veeg de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. WOCA Intensive Wood Cleaner kan helpen om verontreinigingen van volledig geschuurde houten vloeren te verwijderen voordat deze worden voorbehandeld of gelakt. Laat de vloer 's nachts volledig drogen. De vloer moet volledig droog zijn voordat de primer wordt aangebracht. Gebruik bij het primeren WOCA Master Base Primer voor nieuw geschuurd hout om de verlijming van de zijkant te verminderen. Als alternatief kunt u WOCA Master Multi Primer proberen voor exotische houtsoorten of oudhout dat eerder is behandeld met olie of was.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang

Korrel 100-120.

Behandeling

1 x Primer + 2 x Master TS-2K Lacquer

Verwerking dag 1

Breng de primer aan. Wanneer deze droog is, meng WOCA Master Classic 2K Hardener met de lak en schud deze grondig voor u dit gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór gebruik, zodat de verharder kan geactiveerd worden. Breng een gelijke laag onverdunde Master TS-2K Lacquer met kleine bewegingen aan, in de lengterichting van de planken. Zorg dat er geen lak blijft liggen. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. Laat het oppervlak tot de volgende dag drogen.

Verwerking dag 2

Schuur het oppervlak met korrel 120-200 en stofzuig dan goed het oppervlak. Breng de laatste laag Master TS-2K Lacquer met verharder aan (vers gemengd). Als de eindlaklaag aangebracht wordt na meer dan 24 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensive Wood Cleaner gewassen worden en licht opgeschuurd worden.

Opmerking

Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten onmiddellijk worden verwijderd om vlekken te voorkomen.

Droogtijden

Tussen lagen: 2-3 uur bij 20°C

Licht gebruik: 4-6 uur bij 20°C

Aanbeveling: Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 5 dagen. Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Gebruik in de zomer of bij hoge temperaturen een vertrager en filter '180-220 my'.

Volledig uitgehard: 5 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 90 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 2 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos - Mat, Kleurloos - Zijdemat, Kleurloos - Zijdeglanzend

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 5 L

Anti-slip (DIN 51130): R9

Viscositeit: 20-25 Tve. DIN Cup 4

Houdbaarheid na mengen: Het mengsel moet binnen 5 uur gebruikt worden. Grondig schudden/roeren voor gebruik.

Mengverhouding: 2% of 100 ml op 5 L lak.

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Voor de dagelijkse schoonmaak wordt WOCA Master Cleaner aanbevolen. Verfris het oppervlak met WOCA Master Care en verwijder kleine krasjes en beschermt tegen slijtage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.