

GARANTI
30
-ÅR-



Moland Sandgate Plank

Eg Hårdvoksolie, hvid Living

Dimensioner:

15 x 250 x 1990 mm



Bemærk, at farveafvigelser kan opstå mellem billedet og det endelige gulv.

moland® // castle collection

Produktdata

| | |
|-------------|--|
| Navn | Eg hvid hårdvoksolie, børstet, living |
| Træsart | Eg |
| Type | Plank |
| Overflade | Hårdvoksolie, hvid |
| Sortering | Living |
| Dimensioner | 15 x 250 x 1990 mm |
| Slidlag | nominel 4 mm |
| m2 pr. pk. | 1,99 m2 |
| Garanti | 30 år |
| Underlag | Rent, fast og plant. (Vi anbefaler MolaSound eller MolaSilence afhængig af underlaget) |

Specifikationer

| | |
|------------|-------------------|
| Låsesystem | G5 |
| Kanter | 4-sidet mikro-fas |
| Varenummer | 13417268 |
| DB nummer | 2405474 |
| EAN nummer | 5705569052457 |

Egnet til gulvvarme

Ja

Egnet til skibsfulge

Nej

Lægning

Limfri, til svømmende lægning

Opbygning

Limfri wideplank med mellemlag af trælameller

Sorteringsbeskrivelse

Living-serien har et levende og rustikt præg med kraftig åretegning, mørke spartlinger, splint og stor farvevariation. Der forekommer mange knaster i flere størrelser, disse knaster kan være repareret.

Der vil være en betydelig mængde udbedrede revner i varierende størrelser. Det giver gulvet et levende og rustikt look. Træets egne skælør

moland®

Moland A/S / Strandvejen 16 / DK-7800 Skive / moland@moland.dk / +45 96 14 50 00 / moland.dk

| | |
|------------|--|
| Lagervarer | Ja |
| OBS! | <p>OBS: Trægulve bevæger sig afhængigt af luftfugtigheden i det rum de bliver monteret i. Hvis den relative luftfugtighed bliver for lav eller for høj i forhold til træets oprindelige fugtindhold, vil dimensionen ændres. Ved for lav luftfugtighed trækker brædderne sig sammen og giver sprækker/revnedannelse mellem brædderne og i sjældne tilfælde i selve brættet. Ved for høj luftfugtighed vil brædderne stå i spænd mod hinanden. Jo bredere gulvbrættet er, jo større vil revnedannelsen være. Hvis der er gulvvarme og/eller store glaspartier i rummet, vil luftfugtigheden typisk være lavere end normalt, og det vil således forøge risikoen for revnedannelse. Der kan med fordel limes i endesamlingen hvis der er risiko for lav luftfugtighed. Se i øvrigt Molands læggevejledning for yderligere information</p> |
| EPD | Nej |
| Øvrigt | |

kommer tydeligt til udtryk og giver det rustikke udseende.

CE



The mark of
responsible forestry
FSC® C084632