Skibslak



Lakering af udendørs og indendørs træoverflader

Trip Trap Skibslak anvendes til lakering af udendørs og indendørs trævæark i form af gelændere, trapper, dørtrin, trævæark på både (oven vande), borde, reoler m.m. Den giver en meget slidstærk og vejrbestandig overflade. Skibslak er nem at påføre, med en pæn udflydning, og den er modstandsdygtig overfor almindelige rengøringsmidler. Skibslak er opløsningsmiddel-baseret og er derfor hurtigtørrende.

- Giver en smuk og stærk overflade
- God sammenflydningsevne og høj elasticitet
- Nem at påføre
- Flot og fyldig udseende

Anvendelsesområde

Anvendes til lakering af både udendørs og indendørs trævæark, som fx gelændere, trapper, dørtrin, trævæark på både (oven vande), borde, reoler m.m. Skibslak er opløsningsmiddel-baseret og kræver derfor god udluftning.

Anvendelse

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling
TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER: 1. Tidligere behandlet træ slibes til trærent. 2. Den afslebne overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens. Udendørs bruges Trip Trap Møbel- og Terrasserens. 3. Inden lakering skal overfladen være helt tør og absolut fri for slibestøv. Brug en støvsuger eller hårdt opvredet klud. 4. Lakken omrøres grundigt før og under brug. Anvend handsker ved arbejde med Skibslak. 5. Lakken påføres med pensel eller rulle (2-5 mm) i et jævnt tyndt lag. 6. Lad lakken tørre til dagen efter, min. 12 timer. 7. Mellemslib med korn 150-180. Overfladen renses grundigt for slibestøv med støvsuger eller hårdt opvredet klud. 8. Endnu et lag lak påføres. 9. Punkt 6-8 gentages 2 eller flere gange afhængigt af hvilket slutresultat der ønskes. Desto flere gange, desto større fylde og holdbarhed opnås. 10. Ibrugtagning kan finde sted efter 1 døgn. Gennemhærdet inden for en uge. BEHANDLING AF UBEHANDLEDE/AFSLEBNE OVERFLADER: 1. Den ubehandlede overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens. Udendørs bruges Trip Trap Møbel- og Terrasserens. Der slibes med korn 120 ned til friskt træ inden overfladen lakeres. 2. Følg herefter punkt 3-10 i afsnittet om „Tidligere behandlede overflader".

Bemærk
Vær omhyggelig med at lakere endetræ og samlinger, da det typisk er her lakken vil begynde at flage af. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Tørretid

Tørretid : 12-24 timer ved 20°C

Let anvendelse : 24-48 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og modstandskraft.

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 440 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs - Højglans, Farveløs - Silkemat

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 380 ml - 750 ml

Kan opløses med: Terpentin

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
Indendørs overflader kan rengøres med Trip Trap Laksæbe.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.