

# Hardwax Oil Extreme



## Oliering og voksbehandling af trægulve

Hardwax Oil Extreme er et lugtsvagt kvalitetsprodukt til oliebehandling af trægulve. Det kombinerer olie og voks for at skabe en ekstremt robust og pletresistent overflade, der beskytter mod væsker og pletter. Olien fremhæver træets naturlige glød og giver en skridsikker, let vedligeholdelig overflade. Velegnet til grundbehandling af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader.

- VOC FRI
- Giver en ekstrem god holdbarhed og beskyttelse
- God resistens mod vand, kaffe, te og rødvin
- Nem at vedligeholde med tilhørende plejeprodukter

## Anvendelsesområde

Til ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader, samt som topcoat oven på WOCA Master Colour Oil.

## Anvendelse

### Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Gulvet skal være fri for snavs, fedt, voks og slibestøv. Tidligere behandlede gulve slibes til rent træ med korn 120-150. Støvsug grundigt og aftør efterfølgende gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand hvis nødvendigt. Hardwax Oil Extreme er klar til brug.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Sidste slibning

Korn 120-150.

### Slibenet

Korn 120-150.

### Behandling

Hardwax Extreme Olie skal omrøres grundigt inden og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør olien direkte på gulvet med en polermaskine på et mindre område ad gangen (5-10 m<sup>2</sup>). Fordel olien godt. Lad olien stå blank på overfladen i 5-10 minutter. Hvis olien suges hurtigt ned i træet, påføres mere olie. Bemærk: Efter ca. 15 minutter begynder Hardwax Extreme Olie at lukke i overfladen. Poler overfladen med en hvid eller beige polerpad, indtil træet virker mættet. Polér efterfølgende med rene, fnugfrie bomuldsklude for at fjerne overskydende olie, inden der fortsættes til næste område. Gulvet må herefter ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage. Lad gulvet tørre 8-10 timer. Gentag step 2-3 indenfor 24 timer hvis endnu et lag olie er nødvendig, eller hvis der ønskes en højere glans eller resistens. Ét lag olie er dog som regel nok ved tidligere olierede overflader. For optimal vedhæftning skal tidligere behandlede gulve mellemslibes med en bordeaux pad før påføring af et lag Hardwax Oil.

### Bemærk

Ét lag olie er dog som regel nok ved tidligere olierede overflader. For optimal vedhæftning skal tidligere behandlede gulve mellemslibes med en bordeaux pad før påføring af et lag Hardwax Oil.

## Tørretid

**Tørretid** : 24 timer ved 20°C

**Tørretid mellem lagene** : 8-10 timer ved 20°C

**Let anvendelse** : 24 timer ved 20°C

**Vi anbefaler** : Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 7 dage, hvor olien hælder. Efter 7 dage kan gulvet med fordel rengøres med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap, som tilføjer overfladen ekstra beskyttelse.

**Gennemhærdet** : 7 dage ved 20°C.

## Teknisk data

**VOC**: 8 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

**Massefylde**: 0.90-0.95 g/ml.

**Holdbarhed**: 3 år

**Påføringsstemperatur**: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne**: 20 m<sup>2</sup>/L

**Farver**: Natur

**Rengøring af værktøj**: Med WOCA Solvent

**Opbevaring**: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser**: 2,5 L

**Skridsikker (DIN 51130)**: R9

**Viskositet**: 50-55 Sek. DIN Cup 4

**Lugt**: Svag

**Tørstofindhold**: 95-100%

## Vedligehold og følgeprodukter

### Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*