Master Colour Oil



Oliering af trægulve

Master Colour Oil giver træet en smuk farve og en stærk beskyttelse i én behandling. Master Colour Oil fremhæver træets naturlige struktur, beskytter mod vand og snavs og kan efterfølgende overlakeres efter behov.

- Giver farve og beskyttelse i én behandling
- Fremhæver træets naturlige struktur og udseende
- Skaber en slidstærk overflade med høj holdbarhed
- Beskytter effektivt mod vand og snavs
- Kan overlakeres for ekstra beskyttelse og fleksibilitet

Anvendelsesområde

Til ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader.

Anvendelse

Forbehandling
Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-30°C. Fugtigheden i træet må maksimal være på 12%. Sørg for god udluftning ved påføring og i tørretiden. Træet skal være nyslebet, afslutningsvis med korn 100-120. Støvsug grundigt. Vask træet med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad det tørre mindst 8 timer, før olien påføres.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning
Korn 100-120.

Behandling
Ryst dunken med Master Colour Oil omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør olien med korthåret malerrulle (4-6 mm) i et jævnt lag. Arbejd i små områder på maks. 10 m² ad gangen. Lad olien trække 10-20 min. Hvis olien suges hurtigt ned i træet, påføres mere olie. Poler olien ned i træet, indtil overfladen virker mættet. Brug polermaskine med beige pad ved større arealer og polerklud/pad manuelt ved mindre arealer. Fjern overskydende olie med tørre, fnugfrie bomuldsklude eller pad, indtil overfladen ikke virker våd. Fortsæt indtil hele arealet er blevet poleret og al overskydende olie er blevet fjernet grundigt. For at sikre en god mætning kan overfladen efterpoleres med 1 dl Master Colour Oil pr. 10 m2 inden for 6-12 timer efter første påføring. Olien skal poleres grundigt, som tidligere beskrevet.

Bemærk
Udsæt ikke overfladen for vand eller rengøring de første 7 dage, hvor olien hærder. Efter 7 dage kan gulvet med fordel rengøres med WOCA Natural Soap, som tilfører overfladen ekstra beskyttelse.

Tørretid

Tørretid : 12-24 timer ved 20°C

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 140 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-12 m²/L

Farver: Natur, Hvid, Brazil Brun, Granitgrå, Ekstra Hvid, Valnød, Sort

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent eller terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 750 ml - 2,5 L - 5 L

Kan opløses med: WOCA Solvent (skal normalt ikke fortyndes).

Tørstofindhold: 50-55%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask. Vedligehold med Maintenance Oil eller Maintenance Gel efter behov.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.