



Master Filler Aqua

Vandbaseret spartelmasse til trægulve

Master Filler Aqua er en vandbaseret, fyldig og let slibbar spartelmasse til fuger, huller og revner i trægulve som fx højkantsparket og klodsegulve. Spartelmassen giver en ensartet finish, er utrolig let at arbejde med og revner ikke, da den er elastisk og tillader træet at arbejde.

- Nem at slibe
- Vandbaseret
- Fyldig og elastisk konsistens
- Lugtneutral

Anvendelsesområde

Til spartling af nye, ubehandlede, nyslebne og tidligere behandlede træoverflader. Ideel til alle træsorter, dog ikke merbau.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og lignende. Smuds og ujævnheder fjernes ved maskinafslibning. Rengør eventuelt overfladen med WOCA Intensive Wood Cleaner i blandingsforholdet 1:20 inden slibningen, hvis det er nødvendigt.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 60-80.

Behandling

Ryst spanden godt inden brug. Bland Master Filler Aqua og slibestøv til en lækker blød pasta. Spartelmassens struktur kan reguleres med slibestøvet finhed. Fordel spartelmassen ensartet med en rustfri stålspatel. Fjern så vidt muligt overskydende spartelmasse inden hærdningen begynder. Gentag processen ved store fuger, huller og revner hvis nødvendigt. Slib overfladen med korn 100-120, når overfladen er tør. Gulvet kan efterfølgende lakeres med en af WOCA lakkerne iht. produkternes brugsvejledning.

Bemærk

Vær opmærksom på foreneligheden med træ med meget garvesyre eller merbau og eksotiske træsorter. Master Filler Aqua skal ikke fortyndes.

Tørretid

Tørretid : 30-60 minutter ved 20°C

Vi anbefaler : Optimal fugebredde er 3-4 mm.

Teknisk data

VOC: 0 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Holdbarhed: 1 år

Rækkeevne: 15-20 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 5 L

Viskositet: 35-40 Sek. DIN Cup 4

Blandingsforhold: Bland 20% sliberester, afhængigt af træets farve og fugedybden/bredden.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.