

Plejegel



Genopfrisker olierede overflader

Trip Trap Plejegel anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede indendørs træoverflader og gulve. Olien tørrer hurtigt og giver en flot vand- og smudsafvisende overflade. Plejegel er velegnet til møbler, køkkenborde, gulve samt andre indendørs træoverflader. Den kan med fordel også anvendes til fabriksolierede/UV-olierede overflader.

- Plejer og beskytter oliebehandlede overflader
- Egnede til kontakt med fødevarer
- Nem at dosere, påføre og arbejde med
- Simpel påføring både manuelt eller med maskine
- Giver en ekstra hårdfør overflade
- Kan med fordel bruges til fabriksolierede overflader

Anvendelsesområde

Til pleje og vedligeholdelse af olieret træ i alle træsorter og olierede overflader, selv UV-behandlet/fabriksolierede overflader. Kun til indendørs brug.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som gel har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Overfladen rengøres grundigt i Trip Trap Intensiv Trærens blandet med vand i forholdet 1:20. Der vaskes efterfølgende med rent vand. Efter afrensningen skal overfladen tørre i min. 8 timer ved 20°C.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

I tilfælde af trærensning vil det være en fordel at slibe træet let med fint sandpapir eller lakslibepad (fjern al slibestøv fra overfladen). Kom en passende mængde gel på en rød/hvid Trip Trap Håndskrubber og fordel den i et jævnt, tyndt lag på overfladen. Fortsæt poleringen til træet virker mættet, og overfladen fremtræder ensartet. Det anbefales at arbejde i mindre områder ad gangen, da gelen tørrer hurtigt. Ved større arealer (gulve over 10 m²) kan en polermaskine med fordel anvendes. Tør omgående den polerede overflade efter med en ren, tør og fnugfri bomuldsklud. Ved maskinel forarbejdning foretages slutpolering med bomuldsklude under polermaskinen. Overfladen må ikke virke våd, og der må ikke være overskydende gel tilbage. Hvis træet efter 4-6 timer ikke virker helt mættet, kan der med fordel efterpoleres med en mindre mængde gel end ved første behandling, men efter samme fremgangsmåde. Vent 4-6 timer inden overfladen tages i brug og undgå snavs samt vandpåvirkning på træet de næste 2-3 døgn.

Bemærk

Ved anvendelse på UV-olierede overflader, sørg da for at foretage en ekstra grundig slutpolering for at fjerne al overskydende gel.

Tørretid

Tørretid mellem lagene : 4-6 timer ved 20°C

Let anvendelse : 4-6 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Den olierede overflade bør ikke udsættes for vand de første 2-3 dage, da dette kan give skjolder og misfarvet udseende. Fugtigheden i træet bør maks. være 18%. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Gennemhærdet : 3 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 120 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 200 ml

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 85-90%

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Natursæbe, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.