


# Master Invisible White Additiv

## Giver en lysere overfladebehandling

Master Invisible White Additive kan anvendes i WOCA Master Invisible 2K Lacquer, når der ønskes en lysere overflade.

- Giver et lysere udseende
- Let at anvende

## Anvendelsesområde

## Anvendelse

**Husk altid**
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

**Behandling**
Ryst Master Invisible White Additive løs, før den blandes i lakken. Bland 100 ml Master Invisible White Additive i 5 L lak inkl. hærder. Omrør blandingen jævnligt under brug for at sikre et ensartet udseende.

## Teknisk data

**VOC:** 30 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

**Massefylde:** 1.10-1.20 g/ml.

**PH:** pH 7-8

**Holdbarhed:** 2 år

**Påføringstemperatur:** +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Farver:** Hvid

**Rengøring af værktøj:** Med vand og sæbe

**Opbevaring:** +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser:** 100 ml

**Viskositet:** 10-15 Sek. DIN Cup 4

**Kan opløses med:** Ufortyndet

**Lugt:** Svag

**Blandingsforhold:** 2% el. 100 ml til 5 L lak.

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*