Plejeboks Køkkenbordsolie

Pleje og beskyttelse af træbordplader og møbler



Komplet Trip Trap plejeboks til nem og effektiv oliebehandling af køkkenbordplader og møbler – alt samlet i én løsning. Den lufthærdende olie, der trænger dybt ind i træet og giver en stærk, vand- og smudsafvisende overflade. Den fremhæver træets naturlige glød og efterlader en frisk, naturlig finish. Olien er nem at arbejde med, yder høj modstandsdygtighed og er godkendt til kontakt med fødevarer. Den kan bruges på både ubehandlede, ny-slebne og tidligere oliebehandlede træoverflader.

- Komplet plejeboks - alt samlet i én løsning.
- Glas & Gaffel certificeret (for kontakt med fødevarer)
- Indeholder naturlige olier - fremhæver træets naturlige glød
- Kan anvendes på alle træsorter
- Stærkt smuds- og vandafvisende - til alle træsorter
- Indeklimamærket

Anvendelsesområde

Til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede eller tidligere olierede/afslebne overflader så som køkkenborde, bordplader, møbler samt træoverflader. Kun til indendørs brug.

Anvendelse

Forbehandling
Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Slib gamle og tidligere behandlede overflader med sandpapir korn 180. Støvsug overfladen grundigt og følg herefter brugsanvisningen.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling
Slib og støvsug overfladen grundigt, og rengør derefter træet med Trip Trap Trærens. Sørg for, at overfladen er helt tør. Rør olien om og påfør et jævnt, dækkende lag med pensel. Lad olien trænge ind i op til 30 minutter. Polér i træets længderetning med en Trip Trap rød håndskrubber, og tør alt overskud af med en fnugfri klud. Gentag behandlingen 2–3 gange efter behov, og lad overfladen tørre mindst 4 timer mellem hvert lag. Lad træet tørre i minimum 24 timer, før det tages i brug.

Bemærk
Træet skal være helt tørt, før olien må påføres. Tørrestiden afhænger af rumtemperatur og ventilation.

Tørretid

Tørretid : 12-24 timer ved 20°C

Tørretid mellem lagene : 30-60 minutter ved 20°C

Let anvendelse : 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Olien skal tørre mindst 24 timer før ibrugtagning. I de følgende 5–7 dage, til olien er gennemhærdet, bør overfladen behandles skånsomt, og spildte væsker skal tørres op med det samme for at undgå pletter.

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

Deklaration: Under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer.

VOC: 295 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 12-15 m²/L

Farver: Natur, Hvid

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent eller terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 1 L

Viskositet: 30-35 Sek. DIN Cup 4

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 70-75%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Natursæbe, som effektivt vasker og plejer træet.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.