



# Master Multi Primer

## Base primer – Forbedrer vedhæftningen af lak

Master Multi Primer er en hurtigtørrende trægrunder designet til at forsegle overfladen og forbedre vedhæftningen af efterfølgende lakbelægninger. Den er særligt velegnet som en problemløsende grunder til gamle eller tidligere behandlede gulve, samt til brug på eksotiske eller naturligt olieholdige træsorter.

- Særligt velegnet til eksotiske- og ældre trægulve
- Hurtigtørrende
- Mindsker sidebindinger
- Giver træet en smuk glød

## Anvendelsesområde

Til grunding af eksotiske træsorter, samt ældre og tidligere behandlede trægulve. Master Multi Primer kan efterfølgende behandles med WOCA gulvlakker, dog ikke WOCA Invisible 2K Lacquer.

## Anvendelse

### Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som primer har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og aftør efterfølgende gulvet med en ren, hårdt opvredet klud hvis nødvendigt. Gulvet skal være helt tørt, inden Master Multi Primer anvendes.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Sidste slibning

Korn 100-120.

### Behandling

Ryst dunken godt inden brug. Påfør Master Multi Primer i et jævnt lag med lette bevægelser på langs af brædderne. Undgå at der dannes søer. Påfør grunderen vådt i vådt med WOCA lakrulle til solventbaserede lakker. Lad trægrunderen tørre i 30-60 min. Efterfølgende kan gulvet lakeres med en af WOCA lakkerne iht. lakkens brugsvejledning. Der må kun påføres 2 lag primer/lak pr. dag. Mellemslibning bør foretages efter første lag lak.

### Bemærk

Det kan være nødvendigt at påføre et ekstra lag Master Multi Primer på overflader af eksotisk træ eller frugttræ.

## Tørretid

**Tørretid** : 30-60 minutter ved 20°C

## Teknisk data

**VOC**: 735 g/l, VOC-grænseværdi (A/h (OB)): 750 g/l.

**Massefylde**: 0.80-0.85 g/ml.

**Holdbarhed**: 1 år

**Rækkeevne**: 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Farver**: Farveløs - Silkemat

**Rengøring af værktøj**: Med WOCA Solvent

**Opbevaring**: +5-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser**: 5 L

**Blandingsforhold**: Klar til brug. Fortynd ikke.

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*