

# Master Vista Lacquer



## Kvalitetsløsning til almindelige trafikerede områder

Master Vista Lacquer er en klar, vandbaseret og næsten lugtfri lak. Den giver en holdbar overflade med god resistens og bevarer det lyse nordiske look, da lakken kun tilføjer utrolig lidt farve til træet. Lakken er det perfekte valg til private boliger, da den kombinerer nem påføring med stærk beskyttelse til alle rum. Den indeklimatemærkede lak påføres på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.

- Lyst nordisk look
- Nem at påføre
- Lugtsvag
- Indeklimamærket

## Anvendelsesområde

Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægulve i almindelig beboelse. Ideel til alle træsorter.

## Anvendelse

### Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjælpe med at fjerne snavs fra afslebne trægulve før priming eller lakering. Lad venligst gulvet tørre helt natten over. Gulvet skal være helt tørt inden priming eller lakering. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebet træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Sidste slibning

Korn 100-120.

### Behandling

1 x primer + 2 x Master Vista lacquer / or / 3 x Master Vista Lacquer

### Påføring dag 1

Påfør et jævnt lag uforyndet primer og lak ELLER to lag lak med lette bevægelser på langs af brædderne. Undgå laksøer. Påfør lakken vådt i vådt, så overlap undgås. Lad overfladen tørre til næste dag.

### Påføring dag 2

Mellemslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende. Påfør sidste lag uforyndet Master Vista Lacquer med lette bevægelser. Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timers tørretid, skal en afvaskning med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellemslibning altid foretages.

### Bemærk

Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.

## Tørretid

**Tørretid mellem lagene :** 2-3 timer ved 20°C

**Let anvendelse :** 4-6 timer ved 20°C

**Vi anbefaler :** Møbler dog først efter 24 timer. Må først tildækkes med tæpper og vaskes efter 5-7 døgn. Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

**Gennemhærdet :** 7 dage ved 20°C.

## Teknisk data

**VOC:** 105 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

**Massefylde:** 1.00-1.10 g/ml.

**Holdbarhed:** 2 år

**Påføringstemperatur:** +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Farver:** Farveløs - Mat, Farveløs - Silkemat, Farveløs - Silkeblank

**Rengøring af værktøj:** Med vand

**Opbevaring:** +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser:** 5 L

**Viskositet:** 20-25 Sek. DIN Cup 4

## Vedligehold og følgeprodukter

### Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales WOCA Master Cleaner. Opfrisk overfladen med WOCA Master Care som fjerner små ridser og beskytter mod slitage.

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*