



Master RD-2K Lacquer

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit für öffentliche Bereiche

Master RD-2K Lack ist ein wasserbasierter, zweikomponentiger Lack mit einem isocyanatfreien Härter, der eine hohe Haltbarkeit für stark frequentierte Bereiche bietet. Er bietet hervorragenden Schutz, Rutschfestigkeit und Widerstand gegen schwarze Absatzabdrücke, Kratzer und Flecken, während er klar, einfach aufzutragen und für den Innenbereich geeignet bleibt.

- Extreme Stärke und Widerstandsfähigkeit
- R9 rutschhemmende Eigenschaften
- Licht nordischer Look
- Brandschutzklassifizierung gemäß DIN EN 13501: Bfl-s1
- Water-based

Anwendungsbereich

Für das Lackieren von neuen, unbehandelten und neu geschliffenen Holzböden in öffentlichen Bereichen mit starkem Verkehr. Ideal für alle Holzarten.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass sowohl das Holz als auch der Lack mindestens 15°C (idealerweise 20°C) betragen und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 50% liegt. Halten Sie den Raum gut belüftet für eine ordnungsgemäße Trocknung. Nach dem letzten Schleifen gründlich absaugen und den Boden mit einem gut ausgewringenen feuchten Tuch abwischen. WOCA Intensive Wood Cleaner kann verwendet werden, um Verunreinigungen vor dem Grundieren oder Lackieren zu entfernen. Lassen Sie den Boden über Nacht vollständig trocknen. Für das Grundieren verwenden Sie WOCA Master Base Primer auf neu geschliffenem Holz, um die Seitenhaftung zu reduzieren, oder WOCA Master Multi Primer für exotische Holzarten.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Letzter Schliff

Körnung 100-120.

Behandlung

1 x Grundierung + 2 x Master RD-2K Lack

Auftrag Tag 1

Mischen Sie den WOCA Master Pure 2K Härter gründlich in den Lack und schütteln Sie ihn gut. Lassen Sie die Mischung zehn Minuten ruhen, um den Härter zu aktivieren. Tragen Sie den unverdünnten Master 2K Lack mit einem Pinsel oder einer Rolle auf und vermeiden Sie Pfützen. Arbeiten Sie nass-in-nass, um Überlappungsmarken zu vermeiden. Lassen Sie die Oberfläche bis zum nächsten Tag trocknen.

Auftrag Tag 2

Schleifen Sie die Oberfläche und saugen Sie gründlich ab. Tragen Sie den letzten Anstrich mit frisch gemischtem Master RD-2K Lack mit Härter auf. Wenn mehr als 24 Stunden seit dem vorherigen Anstrich vergangen sind, muss die Oberfläche mit WOCA Intensive Wood Cleaner gewaschen und leicht geschliffen werden, bevor der letzte Anstrich aufgetragen wird.

Bitte beachten

Wischen Sie Wasser und farbige Flüssigkeiten, wie Rotwein oder Kaffee, sofort auf, um Flecken zu vermeiden.

Trockenzeit

Zwischen den Schichten : 2-3 Stunden bei 20°C

Leichte Verarbeitung : 4-6 Stunden bei 20°C

Empfehlung : Wait 24 hours before placing furniture on the floor, and 5 days before adding carpets or washing. Not following the recommended drying times may lead to poor adhesion and reduced durability. Each additional coat increases the drying time. High temperatures and low humidity shorten drying times, while low temperatures and high humidity extend them.

Durchgehärtet : 5 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 90 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/e (Wb)): 130 g/l.

GIS code: W3+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Farben: Farblos - Matt, Farblos - Seidenmatt

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 5 L

Trittsicherheit (DIN 51130): R9

Viskosität: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Topfzeit: Vor Gebrauch gründlich schütteln/aufrühren. Die Mischung muss innerhalb von 48 Stunden verwendet werden.

Mischungsverhältnis: 2% oder 100 ml auf 5 L Lack.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung verwenden Sie WOCA Master Cleaner. Pflegen und erfrischen Sie die Oberfläche mit WOCA Master Care, das kleine Kratzer entfernt und zusätzlichen Schutz gegen Abnutzung bietet.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.