



Master Invisible 2K Lacquer

Gulvlak der bevarer træets ubehandlede look

Master Invisible 2K Lacquer er en vandbaseret, ultramat gulvlak i høj kvalitet udviklet til at give træet et råt og ubehandlet udseende. Lakken er baseret på en polyurethan binder, der får overfladen til at føles som nyslebte træ. Hærdemidlet er en isocyanatfri hærder. Gulvlakken er indeklimatestet, hvilket sikrer et indeklima med minimal lugt efterfølgende.

- 2-komponent lak der giver gulvet et unikt ubehandlet look
- Isocyanat-fri hærder med 48 timers åbningstid
- Nem påførsel
- Ultra-mat glans 5
- Anti-slip R10

Anvendelsesområde

Til lakering af ubehandlede, nye eller nyslebte træoverflader i lyse træsorter.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 120-150. Støvsug forsigtigt bagefter. Overfladen skal være helt fri for snavs, fedt, voks og støv. Gulvet skal være helt tørt, inden Master Invisible 2K Lacquer påføres. Påføres lakken på nyslebte egetræ anbefales det at tilsætte 100 ml Master Invisible White Additiv.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 100-120.

Behandling

0

Påføring dag 1

Bland WOCA 2K Hardener og lak, og ryst grundigt sammen inden anvendelse. Lad blandingen hvile i 10 min. før ibrugtagning, så hærdere aktiveres. Påfør ét lag af blandingen med en malerrulle eller pensel, og lad gulvet tørre i 2-3 timer. Påfør 2. lag og lad overfladen tørre til næste dag. Gulvet er slibbart efter 12 timer. Der må kun påføres to lag lak pr. dag.

Påføring dag 2

Mellemslib overfladen med korn 150-220 og støvsug grundigt efterfølgende. Påfør det sidste lag med nyblandet hærder og lak. Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 48 timers tørretid, skal en afvaskning med Intensive Wood Cleaner og en mellemslibning altid foretages.

Bemærk

Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.

Tørretid

Tørretid mellem lagene : 2-3 timer ved 20°C

Let anvendelse : 12 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Gennemhærdet : 8 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 90 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

Holdbarhed: 1 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs - Ultramat

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 5 L

Viskositet: 30-35 Sek. DIN Cup 4

Tørstofindhold: Ca. 33%

Blandingsforhold: 2% el. 100 ml til 5 L lak.

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales WOCA Master Cleaner. Opfrisk overfladen med WOCA Master Care som fjerner små ridser og beskytter mod slitage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.