

Worktop Oil



Oliering af træbordplader og møbler

Worktop Oil er en lufthærdende olie, som trænger dybt ned i træet og giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Olien fremhæver træets naturlige glød og giver overfladen et naturligt, friskt udseende. Worktop Oil er testet til at må komme i kontakt med fødevarer og kan anvendes på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede/nyslebne træoverflader.

- Til kontakt med fødevarer
- Indeholder naturlige olier
- Giver en smuds og vandafvisende overflade
- Naturligt holdbar udseende
- Kan anvendes på alle træsorter
- Fremhæver træets glød og årestruktur

Anvendelsesområde

Til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede eller tidligere olierede/afslebne træoverflader så som bordplader, spiseborde og stole. Kun til indendørs brug.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Slib gamle og tidligere behandlede overflader med sandpapir korn 180. Støvsug overfladen grundigt og følg herefter brugsanvisningen.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 180.

Behandling

En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden af pladen have mindst én gang olie Vent i ca. 30 min. ved 20°C, mens olien trænger ind i træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder. Polér med rød eller hvid WOCA Håndskrubber i træets længderetning. Dette gør overfladen mere hårdfør. Herefter tørres alt overskydende olie af med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie. Tørres overfladen ikke tilstrækkelig tørre overfladen klistret op. Lad pladen hvile i 1 time og gentag arbejdsprocessen. Pladen bør behandles 2-3 gange inden den tages i brug. Ved sidste behandling slibes der i den våde olie med vådslibepapir korn 280-400 inden aftørring med en fnugfri bomuldsklud.

Bemærk

Fugtigheden i træet bør maks. være 18%. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Bordpladen vedligeholdes som minimum 1 gang om året eller efter behov. Det kan med fordel gøres med Worktop Oil eller med WOCA Maintenance Gel. Ved mere dybdegående renovation følges hele arbejdsbeskrivelsen.

Tørretid

Tørretid mellem lagene : 30-60 minutter ved 20°C

Let anvendelse : 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Indtil olien er gennemhærdet skal overfladen behandles forsigtigt. Spildt væske skal straks tørres op.

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 295 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 12-15 m²/L

Farver: Natur, Hvid

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent eller terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 750 ml

Viskositet: 30-35 Sek. DIN Cup 4

Lugt: Karakteristisk

Tørstofindhold: 70-75%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring: Til den daglige rengøring anvendes WOCA Natural Soap eller WOCA Natural Soap på spray. **Vedligeholdelse:** Bordpladen vedligeholdes efter behov. Det kan med fordel gøres med Worktop Oil eller med WOCA Maintenance Gel.

Vedligehold og følgeprodukter

Maintenance Gel, #527802A

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.