

# Exterior Wood Primer



## Vandbaseret grunder til sugende træ

Exterior Wood Primer er en vandbaseret primer til grunding af overflader som fx facader, vinduer, hegn og carporte. Produktet beskytter træet samt forbedrer vedhæftningen og holdbarheden af den efterfølgende overfladebehandling.

Exterior Wood Primer er særdeles velegnet til fyr, accoya, lærk, gran, eg og træ som ikke er imprægneret.

- Reducerer revner og nedbrydning af træet
- Forlænger træets levetid
- Beskytter træet mod fugt
- Velegnet til fyr træ og ikke-imprægneret træ

## Anvendelsesområde

Til nyt og gammelt træ. Særdeles velegnet til fyr, accoya, lærk, gran, eg og ikke-imprægneret træ. Optimal holdbarhed opnås ved jævnlig afrensning og korrekt behandling, afhængigt af konstruktionen, træets tilstand samt vind og vejr. Tjek årligt de behandlede overflader. Eventuelle skader bør udbedres straks.

## Anvendelse

### Forbehandling

Rengør overfladen med WUCA Exterior Wood Cleaner. Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Nyt træ skal behandles hurtigst muligt. Kan også bruges som forbehandling på tidligere olieret træ, som er medtaget af vind og vejr. Behandlingen med Exterior Wood Primer skal udføres i tørvejr og ved en temperatur mellem 15-30° C. Undgå direkte sollys og stærk varme. Træets fugtighed må ikke overstige 17%.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Ryst dunken omhyggeligt. Påfør Exterior Wood Primer ufortyndet med rulle eller pensel. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Start med enderne af træet. Lad træet tørre i minimum 24 timer efter behandling.

### Bemærk

Da Exterior Wood Primer er et forbehandlingsprodukt, skal overfladen derfor efterbehandles med WUCA Exterior Wood Oil eller maling indenfor 14 dage. Sørg for at lukke emballagen grundigt efter brug. Tjek de behandlede overflader årligt. Eventuelle skader bør udbedres straks. Optimal holdbarhed opnås ved jævnlig afrensning og korrekt behandling, afhængigt af konstruktionen, træets tilstand samt vind og vejr.

## Tørretid

**Tørretid** : 24 timer ved 20°C

**Vi anbefaler** : Exterior Wood Primer er en primer og skal derfor efterbehandles med WUCA Exterior Wood Oil inden for 14 dage.

## Teknisk data

**VOC:** 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

**Massefylde:** 1.00-1.10 g/ml.

**Holdbarhed:** 3 år

**Påføringsstemperatur:** +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne:** 10-15 m<sup>2</sup>/L

**Farver:** Natur

**Rengøring af værktøj:** Med varmt vand

**Opbevaring:** +5-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser:** 2,5 L

**Viskositet:** 15-20 Sek. DIN Cup 4

**Fugtindhold:** Træets fugtighed må ikke overstige 17%.

**Lugt:** Svag

**Tørstofindhold:** 10-20%

**Blandingsforhold:** Klar til brug. Fortynd ikke.

## Vedligehold og følgeprodukter

WUCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wucadenmark.com  
wucadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WUCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WUCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WUCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*