

# Køkkenbordsolie



## Beskyttelse af træbordplader og møbler

Trip Trap Køkkenbordsolie er en lufthærdende olie, der trænger dybt ind i træet og giver en stærk, vand- og smudsafvisende overflade. Den fremhæver træets naturlige glød og efterlader en frisk, naturlig finish. Olien er nem at arbejde med, yder høj modstandsdygtighed og er godkendt til kontakt med fødevarer (Hvid & Natur). Den kan bruges på både ubehandlede, ny-slebne og tidligere oliebehandlede træoverflader.

- Glas & Gaffel certificeret (for kontakt med fødevarer)
- Indeholder naturlige olier
- Fremhæver træets naturlige glød
- Stærkt smuds- og vandafvisende
- Kan anvendes på alle træsorter
- Indeklimamærket

## Anvendelsesområde

Til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede eller tidligere olierede/afslebne overflader så som køkkenborde, bordplader, møbler samt andre træoverflader. Kun til indendørs brug.

## Anvendelse

### Forbehandling

Overfladen skal være sleben og tør inden påføring af olien. Sørg altid for god ventilation.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Sidste slibning

Korn 120-150.

### Behandling

Slib og støvsug overfladen grundigt, og rengør derefter træet med Trip Trap Trærens. Sørg for, at overfladen er helt tør. Rør olien om og påfør et jævnt, dækkende lag med pensel. Lad olien trænge ind i op til 30 minutter. Polér i træets længderetning med en Trip Trap rød håndskrubber, og tør alt overskud af med en fnugfri klud. Gentag behandlingen 2-3 gange efter behov, og lad overfladen tørre mindst 4 timer mellem hvert lag. Lad træet tørre i minimum 24 timer, før det tages i brug.

### Bemærk

Træet skal være helt tørt, før olien må påføres. Tørrestiden afhænger af rumtemperatur og ventilation.

## Tørretid

**Tørretid** : 12-24 timer ved 20°C

**Tørretid mellem lagene** : 30-60 minutter ved 20°C

**Let anvendelse** : 24 timer ved 20°C

**Vi anbefaler** : Olien skal tørre mindst 24 timer før ibrugtagning. I de følgende 5-7 dage, til olien er gennemhærdet, bør overfladen behandles skånsomt, og spildte væsker skal tørres op med det samme for at undgå pletter.

**Gennemhærdet** : 7 dage ved 20°C.

## Teknisk data

**VOC:** 295 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

**Massefylde:** 0.90-0.95 g/ml.

**Holdbarhed:** 3 år

**Påføringstemperatur:** +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne:** 12-15 m<sup>2</sup>/L

**Farver:** Natur, Sort, Hvid, Mahogni

**Rengøring af værktøj:** Med WOCA Solvent eller terpentin

**Opbevaring:** +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser:** 750 ml

**Viskositet:** 30-35 Sek. DIN Cup 4

**Lugt:** Svag

**Tørstofindhold:** 70-75%

## Vedligehold og følgeprodukter

### Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Natursæbe, som effektivt vasker og plejer træet.

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*