# Hardwax Oil Swift

## Olejowanie i woskowanie podłóg drewnianych




Hardwax Oil Swift to szybko schnący produkt w formie roll-on do podłóg drewnianych, łatwy w aplikacji bez potrzeby polerowania. Łączy naturalne oleje i woski, tworząc trwałą powierzchnię o wysokiej odporności na płyny i plamy. Podłoga zyskuje neutralny wygląd oraz wykończenie antypoślizgowe, przyjazne w utrzymaniu, co czyni go idealnym do wstępnego traktowania nieobrobionych, nowych lub świeżo szlifowanych powierzchni drewnianych.

- Dobra ochrona przed cieczami takimi jak woda, kawa, herbata i czerwone wino
- Trwały i odporny na zarysowania i ślady
- Nie wymaga polerowania
- Wysoka wydajność

## Obszar aplikacji

Do olejowania surowych lub oszlifowanych powierzchni drewnianych oraz jako warstwa wierzchnia po uprzedniej aplikacji Master Colour Oil WOCA.

## Sposób stosowania

**Przygotowanie**
Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podlogi miescila sie w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotnosc powietrza wynosila ok. 50%. Wilgotnosc drewna nie moze przekraczac 12%. Z uwagi na czas schniecia oraz parowanie nalezy zadbac o odpowiednia wentylacje pomieszczenia. Podlogi powinny byc wolne od zanieczyszczen, tluszczu, wosku i pylu po szlifowaniu. Powierzchnie uprzednio poddane obróbce nalezy zeszlifowac do surowego drewna papierem sciernym o gradacji 100-150. Starannie odkurzyc i w razie potrzeby umyc za pomoca zmoczonej czysta woda i dokladnie wyzetej scierki.

**Zawsze pamiętaj**
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

**Końcowe szlifowanie**
Ziarnistość 120-150.

**Aplikacja**
Hardwax Oil Swift nalezy dokladnie mieszac przed aplikacja i w jej trakcie. Zawartosc pojemników z róznych serii trzeba wymieszac ze soba, by uniknac róznic odcieni. Cienka warstwe oleju nakladac za pomoca pedzla malarskiego o krótkim wlosiu (3-4 mm) lub podobnego narzedzia wzdluz uslojenia drewna. Olej nalezy starannie rozprowadzac. Powtórzyc obróbke w ciagu 24 godz., jesli konieczne jest nalozenie kolejnej warstwy oleju. W przypadku uprzednio olejowanych podlóg pojedyncza warstwa zwykle jest wystarczajaca. W celu uzyskania optymalnej przyczepności, wcześniej wykończone podłogi muszą być przeszlifowane przy użyciu bordowego pada przed nałożeniem warstwy Hardwax Oil.

**Uwaga**
Podłogę świeżo po olejowaniu, można ostrożnie użytkować na następny dzień, natomiast proces pełnego utwardzania trwa ok.7 dni przy otymalnych warunkach klimatycznych w pomieszczeniu. Po 7 dniach podłogę można umyć WOCA Natural Soap lub WOCA Oil Refreshing Soap dla dodatkowej ochrony powierzchni. Dla optymalnej przyczepności, podłogi wcześniej olejowane, muszą zostać przeszlifowane bordowym padem przed zastosowaniem olejowosku WOCA Hardwax Oil. Jeżeli wymagana jest druga warstwa oleju, wówczas należy powtórzyć kroki 2 i 3 w ciągu 24 godzin od nałożenia pierwszej warstwy.

## Czas suszenia

**Czas suszenia :** 4-5 godziny w 20°C

**Zalecenia :** Niższa temperatura i/lub wyższa wilgotność powietrza może powodować wydłużenie czasu schnięcia. W ciągu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy myć podłogi ani narażac jej na kontakt z wodą.

**Całkowite utwardzenie :** 7 dni w 20°C

## Dane techniczne

**LZO:** 500 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (SB)): 500 g/l.

**Gęstość:** 0.90-0.95 g/ml.

**Trwałość:** 3 lata

**Temperatura aplikacji:** +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

**Wydajność:** 20 m²/L

**Kolory:** Bezbarwny - Matowy

**Czyszczenie narzędzi:** Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA

**Przechowywanie:** +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

**Rozmiary opakowań:** 2,5 L

**Lepkość:** 30-35 Dru. DIN Cup 4

**Zapach:** Silny

**Zawartość suchej masy:** 40-50%

## Konserwacja i produkty uzupełniające

**Pielęgnacja**
Regularne mycie: Natural Soap WOCA lub Oil Refreshing Soap WOCA. Regularna konserwacja: Oil Care WOCA. W razie potrzeby powtarzac aplikacje Hardwax Oil Swift lub stosowac Maintenance Gel WOCA.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*