# Wood Lye




## Minimaliseert vergeling van het hout

Houtloog wordt gebruikt voor het primen van onbehandeld of nieuw geschuurd interieurhoutwerk zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. De grondlaag minimaliseert vergeling van het hout en accentueert de houtstructuur waardoor een gekleurd waseffect ontstaat, afhankelijk van de gekozen kleur. Houtloog is geschikt voor alle houtsoorten.

- Minimaliseert het vergelingsproces van het hout
- Voor een lichtere afwerking
- Combinatie met olie, lak of zeep als afwerking
- Geschikt voor alle houtsoorten

## Toepassingsgebied

Gebruikt voor het primen van onafgewerkt en nieuw geschuurd interieurhout. Ideaal voor alle houtsoorten. Vereist een latere behandeling met olie, lak of zeep.

## Gebruik

**Voorbereiding**
Het onafgewerkte hout moet schoon, droog en fijn geschuurd (korrel 100-120) zijn voordat de loog wordt aangebracht.

**Vergeet niet**
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

**Behandeling**
Schud de container goed en giet de loog in een plastic emmer. Het is belangrijk dat er geen pigmenten in de container achterblijven. Roer regelmatig tijdens het aanbrengen om te voorkomen dat de pigmenten naar de bodem zakken. Breng een gelijkmatige laag van de loog aan met de WOCA Applicator, een nylon borstel of rol, in de lengte langs de korrel. Ten minste 1 L loog per 10 m2 hout aanbrengen. Laat het hout ca. 8-12 uur drogen bij 20°C. Verwijder staande vezels en pigmenten met een middelhard, bijv. groen of paars, schuurpad. Verwijder het schuurstof met een stofzuiger. Werk het houtoppervlak af met een WOCA-olie, -lak of -zeep.

## Droogtijden

**Droogtijden :** 8-10 uur bij 20°C

## Technische gegevens

**Samenstelling:** < 5%: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Conserveermiddel (benzisothiazolinon). Conserveermiddel (methylchloroisothiazolinon/methylisothiazolinon mengsel (MCIT/MIT)

**VOS:** 10 g/l, maximale grenswaarde (A/g (VB)): 30 g/l.

**Dichtheid:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH-waarde:** pH 8-9

**Houdbaarheid:** 3 jaar

**Verwerkingstemperatuur:** +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

**Rendement:** 8-10 m²/L

**Kleuren:** Wit, Grijs

**Reiniging gereedschap:** Gebruik water

**Bewaren:** +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

**Verpakkingsgroottes:** 2,5 L

**Verdunning:** Onverdund

# Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*