



Master Filler Classic

Masa szpachlowa do drewnianych podłóg na bazie rozpuszczalnika.

Master Filler Classic to szybko schnąca masa szpachlowa na bazie rozpuszczalnika przeznaczona do wypełniania szpar i ubytków w drewnianych podłogach, takich jak np. parkiety układane w cegielkę lub jodełkę. Masa jest łatwa w użyciu, a z uwagi na szybkość schnięcia skraca czas wykonywania renowacji podłogi.

- Produkt szybko schnący
- Łatwy do szlifowania
- Elastyczna konsystencja
- Równe, jednolite wykończenie
- Na bazie rozpuszczalnika

Obszar aplikacji

Do szpachlowania drewna nowego, surowego, świeżo zeszlifowanego bądź uprzednio poddanego obróbce. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura drewna oraz masy wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Podłoże musi być całkowicie czyste, suche i wolne od pyłu, wosku, tłuszczu, pasty itp. Zanieczyszczenia oraz nierówności należy usunąć poprzez maszynowe zeszlifowanie. Do ostatniego szlifowania przed zastosowaniem Master Filler Classic należy użyć papieru ściernego o gradacji 60-80. Przed szlifowaniem można w razie potrzeby umyć powierzchnię za pomocą preparatu WOCA Intensive Wood Cleaner rozcieńczonego w proporcji 1:20.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 60-80.

Aplikacja

Przed użyciem starannie wstrząsnąć pojemnik. Wymieszać Master Filler Classic z pyłem po szlifowaniu na jednolitą miękką pastę. Strukturę masy szpachlowej można dostosowywać używając pyłu o odpowiednim uziarnieniu. Zaleca się stosowanie pyłu ze szlifowania gradacją 100. Masę równo rozsmarować na powierzchni podłogi za pomocą nierdzewnej szpachli. Nadmiar w miarę możliwości usunąć zanim rozpocznie się twardnienie. W razie potrzeby powtarzać procedurę w przypadku dużych szpar, pęknięć i ubytków. Po wyschnięciu powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o gradacji 80-120. Następnie podłogę można polakierować jednym z lakierów WOCA zgodnie z instrukcją dla danego produktu.

Czas suszenia

Czas suszenia : 15-30 minut w 20°C

Zalecenia : Optymalna szerokość szczelin między deskami wynosi 3-4 mm.

Dane techniczne

LZO: 745 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/h (SB)): 750 g/l.

Trwałość: 1 lata

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 5 L

Lepkość: 55-60 Dru. DIN Cup 4

Porporcje wymieszania: Wymieszać 20% pyłu po szlifowaniu, w zależności od koloru drewna i głębokości/szerokości fugi.

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje