Master Base Primer, natural

Środek do gruntowania drewna przed lakierowaniem

Master Base Primer, Natural to gęsty, szybkoschnący i dobrze poddający się szlifowaniu wodny grunt do drewna. Preparat zamyka jego pory i minimalizuje zaciągi garbnikowe oraz sklejanie się ze sobą desek/klepek. Jest przeznaczony do stosowania na surowych lub przeszlifowanych powierzchniach drewnianych jako mocny lakier podkładowy przed aplikacją innych wodnych lakierów do podłóg WOCA.

- Szybkoschnący
- Ogranicza sklejanie się desek/klepek
- Ekonomiczny i wydajny
- Minimalizuje zaciągi garbnikowe

Obszar aplikacji

Do lakierowania drewna nowego, surowego i szlifowanego. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Istotne jest, by temperatura drewna oraz preparatu gruntującego wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 40-60%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ostatnie szlifowanie należy wykonać za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego (gradacja 120). Następnie starannie odkurzyć powierzchnię, która powinna być całkowicie wolna od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu oraz wosku. Produkt należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie
Ziarnistość 100-120.

Aplikacja
1 x Master Base Primer + 2-3 x lakier WOCA. Grunt aplikować bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub wałka wzdłuż usłojenia. Pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć warstwę jednego z lakierów wierzchnich do podłóg WOCA. Pozostawić do następnego dnia. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o gradacji 120-180 i starannie odkurzyć. Nałożyć jeszcze jedną lub dwie warstwy lakieru wierzchniego.

Uwaga
Nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw gruntu/lakieru w jednym dniu ze względu na ryzyko nadmiernego puchnięcia drewna.

Czas suszenia

Czas suszenia : 1-2 godziny w 20°C

Zalecenia : Nieprzestrzeganie czasu schnięcia może powodować słabą przyczepność i zmniejszoną wytrzymałość lakieru. Należy liczyć się z tym, że czas schnięcia każdej kolejnej nałożonej warstwy Master Base Primer jest dłuższy. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia.

Dane techniczne

LZO: 95 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 5 L

Lepkość: 25-30 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: Około. 33%

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje