# Master Filler Aqua




## Masilla de relleno de base acuosa para suelos de madera

Master Filler Aqua es una masilla de relleno con base de agua y fácil de lijar para juntas, agujeros, orificios y grietas en suelos de parqué de madera como por ejemplo instalaciones a junta perdida o en espiga. La masilla produce un acabado uniforme, es muy fácil de trabajar y no se agrieta, ya que es elástica y permite actuar a la madera.

- Fácil de lijar
- Base acuosa
- Consistencia elástica
- Olor neutro

## Áreas de aplicación

Para rellenar huecos en superficies de madera nuevas, sin tratar, recién lijadas y con tratamiento previo. Ideal para todo tipo de maderas.

## Descripción del trabajo

**Preparación**
Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15°C como mínimo (si es posible, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado. La superficie debe estar totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, pulimento, etc. Elimine la suciedad y las irregularidades con una lijadora. Si es preciso, limpie la superficie antes del lijado con WOCA Intensive Wood Cleaner diluido en proporción 1:20.

**Recuerde siempre**
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

**Lijado final**
Grano 60-80.

**Tratamiento**
Agite bien el envase antes de usar el producto. Mezcle Master Filler Aqua y el serrín del lijado para formar una pasta blanda y fluida. La estructura del relleno puede modificarse utilizando restos de lijado bastos o finos. Distribuya el relleno de forma regular con un aplicador de acero inoxidable. Retire todo el relleno sobrante que sea posible antes de que empiece a curarse. Repita el proceso en juntas amplias, agujeros y grietas si es necesario. Lije la superficie con lija de grano 100-120 cuando la superficie esté seca. Después, puede barnizarse la superficie con cualquiera de los barnices WOCA, de acuerdo con las instrucciones del producto.

**Tenga en cuenta**
Debe tenerse en cuenta la compatibilidad con maderas con niveles elevados de ácido tánico, o en el caso de maderas exóticas. Master Filler Aqua no debe diluirse.

## Tiempo de secado

**Tiempo de secado :** 30-60 minutos a 20°C

**Recomendación :** Ancho de junta óptimo entre 3 y 4 mm.

## Información técnica

**COV:** 0 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.

**Durabilidad:** 1 año

**Rendimiento:** 15-20 m²/L

**Colores:** Incoloro

**Limpieza de herramientas:** Limpiar con agua y jabón

**Almacenamiento:** +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

**Tamaños del envase:** 5 L

**Viscosidad:** 35-40 Seg. DIN Cup 4

**Proporción de la mezcla:** Mezclar 20% de polvo de lijado, según el color de la madera y la profundidad/ancho de la junta.

## Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.*