Master Invisible 2K Lacquer

Barniz para suelos de madera con aspecto sin tratar



Master Invisible 2K Lacquer es un barniz al agua mate de alta calidad para suelos, desarrollado para cuando se desea conseguir un acabado neutro ultra mate, similar a un suelo sin tratar. La tecnología Invisible dejará la superficie con una textura similar a la madera recién lijada. El agente endurecedor añadido no contiene isocianato, por lo que le dará a la mezcla una vida útil de 48 horas. Este barniz tiene la etiqueta de interiores saludables.

- Barniz para suelos de 2 componentes con efecto de madera sin tratar
- Moderno endurecedor libre de isocianatos que otorga a la mezcla una vida útil de 48 horas
- Brillo ultra mate 5
- Fácil aplicación
- Resistencia al deslizamiento R10

Áreas de aplicación

Para barnizar superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas.

Descripción del trabajo

Preparación
Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15°C como mínimo (si es posible, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado. Para el lijado final hasta dejar la madera desnuda, utilice papel de lija de grano entre 120-150 o una almohadilla de lijar. Es necesario aspirar con cuidado después. La superficie debe estar libre de suciedades, polvo, grasa, cera y polvo. El suelo debe estar completamente seco antes de aplicar Master Invisible 2K Lacquer.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final
Grano 100-120.

Tratamiento
0

Día de aplicación 1
Mezcle el endurecedor WOCA 2K Hardener con el barniz y agite bien antes de usar. Deje la mezcla en reposo durante diez minutos antes de usar, para permitir que el endurecedor se active. Aplique una capa de la mezcla con un rodillo o brocha y deje que el suelo se seque durante 2 o 3 horas. Aplique la segunda capa y deje que la superficie se seque hasta el día siguiente. El suelo se puede lijar transcurridas 12 horas. Sólo es posible aplicar dos capas de barniz por día.

Día de aplicación 2
Lije con grano 180-220 y aspire y limpie a conciencia antes de aplicar la capa final de barniz. Aplique la capa final de endurecedor y barniz recién mezclados. Si la capa final de barniz se aplica pasadas 48 horas de tiempo de secado, debe siempre limpiarse con WOCA Intensive Wood Cleaner, así como un lijado intermedio.

Tenga en cuenta
Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y café, deben limpiarse de inmediato. Si desea un aspecto más claro, añada el aditivo WOCA Invisible White Additive.

Tiempo de secado

Entre capas : 2-3 horas a 20°C

Uso ligero : 12 horas at 20°C

Recomendación : Espere 24 horas antes de colocar muebles sobre el suelo. Espere 8 días antes de cubrir con alfombras y fregar. Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada nueva capa de barniz, aumentan los tiempos de secado. Una temperatura elevada con baja humedad del aire reducirá los tiempos de secado. Una temperatura baja y con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.

Endurecido completo : 8 días a 20°C

Información técnica

COV: 90 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Durabilidad: 1 año

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Incoloro - Ultramate

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 5 L

Viscosidad: 30-35 Seg. DIN Cup 4

Contenido de materia seca: Aprox. 33%

Proporción de la mezcla: 2% o 100 ml en 5 L de barniz.

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Para la limpieza diaria, se recomienda WOCA Master Cleaner. Con WOCA Master Care se rejuvenece la superficie, eliminando pequeños rasguños y aportando una protección adicional frente al desgaste.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.