Master Multi Primer



Base primer – Mejora la adhesión de la laca

Master Multi Primer es un imprimador para madera de secado rápido diseñado para sellar la superficie y mejorar la adhesión de las capas de laca posteriores. Es especialmente adecuado como un imprimador para resolver problemas en suelos viejos o previamente tratados, así como para su uso en especies de madera exóticas o naturalmente aceitosas.

- Especialmente indicado para suelos de maderas tropicales o antiguas
- Secado rápido
- Minimiza la adherencia lateral
- Realza el suelo

Áreas de aplicación

Para variedades exóticas de madera y suelos de madera antiguos y con tratamientos previos. Master Multi Primer debe tratarse a continuación con uno de los barnices de WOCA. No obstante, este producto no es adecuado para usar con WOCA Invisible 2K Lacquer.

Descripción del trabajo

Preparación
Es importante que tanto la madera como el imprimador estén a una temperatura de por lo menos 15°C (preferiblemente, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado. Para el lijado final hasta madera en bruto, utilice papel de lija de grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. Aspire a fondo y limpie el suelo a continuación si es necesario utilizando una fregona bien escurrida. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar Master Multi Primer.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final
Grano 100-120.

Tratamiento
Agite bien el envase antes de usar el producto. Aplique Master Multi Primer en capas uniformes con leves movimientos, en sentido longitudinal de las tablas. Evite la formación de charcos. Aplique el imprimador húmedo sobre húmedo con un rodillo para barnizar WOCA, especial para barniz al disolvente. Deje que el imprimador seque entre 30 y 60 minutos. Después, puede barnizar con cualquiera de los barnices WOCA, de acuerdo con las instrucciones del producto. Sólo es posible aplicar dos capas de imprimador/barniz por día. Debe lijarse inmediatamente después de aplicar la primera capa de barniz.

Tenga en cuenta
Puede ser necesario aplicar una capa adicional de Master Multi Primer a superficies de maderas exóticas o de frutales.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 30-60 minutos a 20°C

Información técnica

COV: 735 g/l, contenido máximo de COV (A/h (BD)): 750 g/l.

Densidad: 0.80-0.85 g/ml.

Durabilidad: 1 año

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Incoloro - Semimate

Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento: +5-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 5 L

Proporción de la mezcla: Listo para usar. No diluir.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.