



Master Filler Classic

Masilla de relleno al disolvente, de secado rápido para suelos de madera

Master Filler Classic es un relleno de secado rápido a base de disolvente para juntas y huecos en suelos de madera, como instalaciones a junta perdida o en espiga. Es fácil de trabajar y acorta el tiempo de trabajo por la rapidez de su secado.

- Secado rápido
- Fácil de lijar
- Consistencia elástica
- Acabado regular y uniforme
- Con disolvente

Áreas de aplicación

Para rellenar madera nueva, sin tratar, recién lijada y con tratamiento previo. Ideal para todo tipo de maderas.

Descripción del trabajo

Preparación

Es importante que tanto la madera como el relleno estén a una temperatura de por lo menos 15°C (si es posible, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado. La superficie debe estar totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Elimine la suciedad y las irregularidades con una lijadora. Utilice lija con grano 60-80 para el lijado final antes de aplicar Master Filler Classic. Si es preciso, limpie la superficie antes del lijado con WOCA Intensive Wood Cleaner diluido en proporción 1:20.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final

Grano 60-80.

Tratamiento

Agite bien el envase antes de usar el producto. Mezcle Master Filler Classic y el serrín del lijado para formar una pasta blanda y fácil de manejar. La estructura del relleno puede modificarse utilizando restos de lijado bastos o finos. Le recomendamos utilizar serrín de lijado producidos con grano 100. Distribuya el relleno de forma regular con un aplicador de acero inoxidable. Elimine todo el exceso de relleno posible antes de que empiece a curarse. Repita el proceso en juntas amplias, agujeros y grietas si es necesario. Lije la superficie con lija de grano 80-120 cuando la superficie esté seca. Después, la superficie se puede barnizar con cualquiera de los barnices WOCA, de acuerdo con las instrucciones del producto.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 15-30 minutos a 20°C

Recomendación : Ancho de junta óptimo entre 3 y 4 mm.

Información técnica

COV: 745 g/l, contenido máximo de COV (A/h (BD)): 750 g/l.

Durabilidad: 1 año

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Natural

Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 5 L

Viscosidad: 55-60 Seg. DIN Cup 4

Proporción de la mezcla: Mezclar 20% de polvo de lijado, según el color de la madera y la profundidad/ancho de la junta.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.