Master Pure 2K Hardener



Verharder voor 2K Finish

Master Pure 2K Hardener is een zeer efficiënte, isocyanaatvrije verharder die de lak activeert en versterkt en zeer gemakkelijk is om mee te werken. Voor het product zijn geen classificaties benodigd.

- Geen CLP classificaties
- Isocyanaatvrije
- 48 uur verwerkingstijd
- Easy to mix

Toepassingsgebied

For lacquering new, untreated and newly- sanded wood floors in public areas with heavy traffic. Ideal for all types of wood. To be used together with WOCA lacquers.

Gebruik

Voorbereiding
It is important that both wood and lacquer have a temperature of min. 15°C (preferably around 20°C) and air humidity of approx. 50%. Make sure that the room is well-ventilated for optimal evaporation and drying time. For the final sanding to bare wood, use grit 100-120 sandpaper or sanding pad. Vacuum thoroughly and wipe the floor down afterwards, using a tightly-wrung water-soaked mop/cloth. Please note: WOCA Intensive Wood Cleaner can help to remove contaminates from fully sanded wooden floors before priming or lacquering. Please allow floor to fully dry overnight. The floor must be completely dry before priming or lacquering. When priming, use WOCA Master Base Primer for newly sanded wood to reduce side bonding. Alternatively, try WOCA Master Multi Primer for exotic wood species or old wood previously treated with oil or wax.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Opmerking
Se technical Datasheet for waterbased lacquer for drying time and application.

Technische gegevens

Dichtheid: 0.95-1.00 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Kleuren: Kleurloos

Reiniging gereedschap: Gebruik water en zeep

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 100 ml

Lucht: Zwak

Mengverhouding: 2% of 100 ml op 5 L lak.

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.