Master Invisible 2K Lacquer

Laque pour sols en bois à l'aspect brut naturel



La laque Master Invisible 2K est une laque de sol ultra-mate de haute qualité à base d'eau, conçue pour donner au bois un aspect brut et une sensation naturelle. La technologie Invisible laissera la surface avec une texture ressemblant à du bois fraîchement poncé. L'agent durcisseur est un durcisseur moderne sans isocyanate qui confère au produit une durée de vie en pot de 48 heures. La laque est labellisée pour le climat intérieur.

- Laque pour sol à 2 composants à l'aspect brut naturel
- Le durcisseur moderne sans isocyanate confère au produit une durée de vie en pot de 48 heures.
- Brillance ultra-mate 5
- Application facile
- Antidérapant R10

Domaine d'application

Pour le vernissage des sols en bois neufs, non traités et récemment poncés.

Utilisation

preparation
Il est important que le bois et la laque soient à une température minimum de 15°C (de préférence 20°C) avec une humidité d'air d'environ 50 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Pour le ponçage final jusqu'au bois nu, utilisez un papier de verre ou un patin de ponçage de grain 120 à 150. Nettoyez soigneusement à l'aspirateur par la suite. La surface doit être exempte de saleté, de graisse, de cire et de poussière. Le plancher doit être complètement sec avant l'application du Master Invisible 2K Lacquer.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final
Grain 100-120.

Traitement
0

Jour d'application 1
Mélangez du WOCA 2K Hardener à la laque et agitez bien avant usage. Laissez reposer le mélange pendant dix minutes avant de l'utiliser pour permettre au durcisseur de s'activer. Appliquez une couche du mélange avec un rouleau ou un pinceau et laissez le plancher sécher pendant 2 à 3 heures. Appliquez la seconde couche de laque et laissez la surface sécher jusqu'au lendemain. Le plancher peut être poncé après 12 heures. Seulement 2 couches de laque peuvent être appliquées par jour.

Jour d'application 2
Poncez avec un grain de 150-220 et nettoyez soigneusement avec un aspirateur avant la couche finale de laque. Appliquez la couche finale de durcisseur et de laque fraîchement mélangés. Si la couche finale de laque est appliquée après plus de 48 heures de temps de séchage, un lavage avec le Nettoyant Intensif de WOCA et un ponçage intermédiaire doivent toujours être exécutés.

Attention
L'eau et les liquides colorés, comme le vin rouge et le café, doivent être immédiatement essuyés pour éviter les taches.

Temps de séchage

Entre les couches : 2-3 heures à 20°C

Utilisation légère : 12 heures à 20°C

Recommandation : Attendez 24 heures avant de poser des meubles sur le sol. Attendre 8 jours avant de recouvrir de tapis et de laver.Si les temps de séchage ne sont pas respectés, cela peut entraîner une mauvaise adhérence et une résistance réduite. Pour chaque couche de laque, le temps de séchage sera augmenté. Une température élevée et une faible humidité de l'air réduisent les temps de séchage. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de séchage.

Durcissement complet : 8 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 90 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)) : 130 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Durée de conservation: 1 an

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 8-10 m²/L

Couleurs: Incolore - Ultra Mat

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 5 L

Viscosité: 30-35 Sec. DIN Cup 4

Teneur en matière sèche: Environ. 33%

Taux de mélange: 2% ou 100 ml dans 5 L de vernis

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage quotidien, le nettoyant WOCA Master Cleaner est recommandé. Rafraîchissez la surface avec WOCA Master Care qui élimine les petites rayures et protège contre l'usure.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.