



Master Optima Lacquer

Voor commerciële ruimtes met gemiddeld verkeer

Master Optima Lacquer is een sneldrogende vloerlak op waterbasis, ontwikkeld om het hout een duurzaam en bestendig oppervlak te geven. Het hoge gehalte aan vaste stoffen kleurt het hout licht en geeft het oppervlak een rijke en volle uitstraling. De lak is gemakkelijk aan te brengen en heeft een goede weerstand tegen water en chemicaliën, waardoor deze ideaal is voor kantoren en andere commerciële plaatsen met redelijk intensief verkeer. Deze lak voor binnen is goed verwerkbaar en kan op een veilige manier worden aangebracht. Daarnaast zorgt de lak voor een comfortabel binnenklimaat.

- Sterk en resistent
- Rijk en vol uiterlijk
- Weinig geur
- Keurmerk Binnenklimaat

Toepassingsgebied

Voor het lakken van onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren op commerciële plaatsen. Ideaal voor alle houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiding

Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Stofzuig grondig en veeg de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. WOCA Intensive Wood Cleaner kan helpen om verontreinigingen van volledig geschuurde houten vloeren te verwijderen voordat deze worden voorbehandeld of gelakt. Laat de vloer 's nachts volledig drogen. De vloer moet volledig droog zijn voordat de primer of lak wordt aangebracht. Gebruik bij het primeren WOCA Master Base Primer voor nieuw geschuurd hout om de verlijming van de zijkant te verminderen. Als alternatief kunt u WOCA Master Multi Primer proberen voor exotische houtsoorten of oudhout dat eerder is behandeld met olie of was.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang

Korrel 100-120.

Behandeling

1 x primer + 2 x Master Optima Lacquer

Verwerking dag 1

Breng een laag onverdunde primer en lak aan met kleine bewegingen, in de lengterichting van de planken. Zorg dat er geen lak blijft liggen. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingsen te vermijden. Laat het oppervlak tot de volgende dag drogen.

Verwerking dag 2

Schuur het oppervlak met korrel 120-200 en stofzuig dan goed het oppervlak. Breng de laatste laag onverdunde Master Optima Lacquer aan, met kleine bewegingen. Als de eindlaklaag aangebracht wordt na meer dan 24 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensive Wood Cleaner gewassen worden en licht opgeschuurd worden.

Opmerking

Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten onmiddellijk worden verwijderd om vlekken te voorkomen.

Droogtijden

Tussen lagen : 2-3 uur bij 20°C

Licht gebruik : 4-6 uur bij 20°C

Aanbeveling : Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 5-7 dagen. Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

Volledig uitgehard : 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 105 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Houdbaarheid: 1 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos - Mat, Kleurloos - Zijdemat, Kleurloos - Zijdeglanzend

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 5 L

Viscositeit: 20-25 Twe. DIN Cup 4

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

De vers gelakte vloer mag na circa 5 uur voorzichtig gebruikt worden. Plaats de volgende 24 uur na het aanbrengen van de eindlaklaag geen meubilair, etc. op de vloer. De vloer zal na circa 5 -7 dagen klaar zijn voor normaal gebruik waarna tapijten, enz. op de vloer mogen geplaatst worden.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhoud product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.