Master Multi Primer



Basisprimer – Verbetert de hechting van lak

Master Multi Primer is een snel drogende houtprimer die is ontworpen om het oppervlak te verzegelen en de hechting van daaropvolgende laklagen te verbeteren. Het is bijzonder geschikt als probleemoplossende primer voor oude of eerder behandelde vloeren, evenals voor gebruik op exotische of van nature olieachtige houtsoorten.

- Bij uitstek geschikt voor exotische houtsoorten en oude houten vloeren
- Droogt snel
- Minimaliseert kant-bindingen
- Accentueert de vloer

Toepassingsgebied

Voor exotische houtsoorten en oude en eerder behandelde houten vloeren. Master Multi Primer moet dan worden behandeld met een van WOCA's lakverven. Dit product is echter niet geschikt voor gebruik met WOCA Invisible 2K Finish.

Gebruik

Voorbereiding
Het is belangrijk dat zowel het hout als de primer minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Goed stofzuigen en veeg daarna indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. De vloer moet volledig droog zijn voordat Master Multi Primer wordt aangebracht.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang
Korrel 100-120.

Behandeling
Product goed schudden voor gebruik. Breng Master Multi Primer in gelijkmatige lagen met kleine bewegingen aan in de richting van de planken. Vermijd de vorming van plassen. Breng de primer nat aan met een WOCA-lakaanbrengrol voor lak op basis van solventen. Laat de primer gedurende 30-60 minuten drogen. De vloer kan vervolgens worden gelakt met een van de lakken van WOCA, volgens de instructies van het product. Breng per dag maximaal 2 primer-/laklagen aan. Tussentijds schuren na eerste laag lak.

Opmerking
Op oppervlakken van exotisch hout of fruithout kan het nodig zijn om een extra laag Master Multi Primer aan te brengen.

Droogtijden

Droogtijden : 30-60 minuten bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 735 g/l, maximale grenswaarde (A/h (OB)): 750 g/l.

Dichtheid: 0.80-0.85 g/ml.

Houdbaarheid: 1 jaar

Rendement: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos - Zijdemat

Reiniging gereedschap: Gebruik WOCA Olieverdunner

Bewaren: +5-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 5 L

Mengverhouding: Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.