Exterior Wood Primer

Protège les résineux contre les moisissures

Exterior Wood Primer est un apprêt à base d'eau pour des surfaces comme les façades, les fenêtres, les clôtures et les abris d'auto. Le produit protège le bois, il améliore l'adhésion et la durabilité d'un traitement de surface subséquent. Exterior Wood Primer est excellent pour le sapin, le bois accoya, le mélèze, le pin, le chêne et les bois imprégnés sous pression.

- Réduit le fendillement du bois
- Allonge la vie du bois
- Protège le bois contre l'humidité
- Ideal for all softwood and vulnerable wood

Domaine d'application

Pour le bois neuf et âgé. Il est excellent pour le sapin, le bois accoya, le mélèze, le pin, le chêne et les bois imprégnés sous pression.

Utilisation

preparation
Nettoyez la surface avec Exterior Wood Cleaner WOCA. La surface doit être totalement sèche et libre de poussière, de saleté et d'algues. Le bois neuf doit être traité dès que possible. Peut également être utilisé comme traitement préliminaire du bois précédemment huilé qui a été patiné. Le traitement avec le Primaire pour Boiseries Extérieures doit être effectué par temps sec à une température entre 15-30 °C. Évitez l'exposition directe au soleil et la chaleur intense. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 17 %.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement
Bien agiter le contenant. Appliquer Primaire pour Boiseries Extérieures non dilué avec un pinceau ou un rouleau. Il est important de bien appliquer le produit et de l'appliquer de façon égale. Commencez avec les sections de bout du bois. Laissez le bois sécher pendant au moins 24 heures avant le traitement.

Attention
Exterior Wood Primer est un produit de prétraitement donc la surface doit être par la suite traitée avec Exterior Wood Oil WOCA dans les 14 jours suivants. Assurez-vous de bien sceller le contenant après usage. Vérifiez les surfaces traitées annuellement. Réparez tout dommage immédiatement. La durabilité optimale s'obtient par un nettoyage régulier et un traitement correct selon la construction, la condition du bois et le vent et la météo.

Temps de séchage

Temps de séchage : 24 heures à 20°C

Informations techniques

COV: 10 g/l, teneur maximale en COV (A/g (PA)) : 30 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 10-15 m²/L

Couleurs: Naturel

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau chaude

Stockage: +5-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 2,5 L

Viscosité: 15-20 Sec. DIN Cup 4

teneur en humidité: The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 10-20%

Taux de mélange: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
NB : Exterior Wood Primer est un produit de prétraitement donc la surface doit être par la suite traitée avec Exterior Wood Oil WOCA dans les 14 jours suivants. Assurez-vous de bien sceller le contenant après usage. Vérifiez les surfaces traitées annuellement. Réparez tout dommage immédiatement. La durabilité optimale s'obtient par un nettoyage régulier et un traitement correct selon la construction, la condition du bois et le vent et la météo.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.