

Exterior Wood Oil



Protection durable des boiseries extérieures

Exterior Wood Oil s'utilise à l'extérieur pour l'entretien et le traitement de base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les terrasses, les fenêtres, les meubles de jardin, les bardages. La composition spéciale aqueuse des composants d'huile garantit que le produit est soluble à l'eau et respectueux de l'environnement. L'huile fait ressortir la couleur et la structure naturelle du bois.

- L'huile assure une robuste protection de surface
- Améliore la structure de couleur naturelle du bois
- Contient un filtre UV et protège le bois de la détérioration.
- Viscosité épaisse - pas de coulures - facile à utiliser
- Offre une surface respirante à pores ouverts.
- Séchage rapide

Domaine d'application

L'huile pour bois d'extérieur est destinée à être utilisée à l'extérieur pour le traitement de base et l'entretien des surfaces en bois, qu'elles soient neuves ou déjà huilées, telles que les terrasses, les meubles de jardin, les bardages, etc. La durabilité optimale est obtenue par un nettoyage régulier et un traitement correct, en fonction de la construction, de l'état du bois, du vent et du temps. Vérifiez annuellement les surfaces traitées. Réparez immédiatement tout dommage.

Utilisation

preparation

Avant l'application d'huile, nettoyer aussi bien les nouvelles que les anciennes boiseries avec Nettoyant Extérieur WOCA. Laisser sécher le bois au minimum 24 heures, pour que l'humidité du bois ne dépasse pas les 17%. Enlever, si nécessaire, les fibres de bois avec du papier abrasifs grain 120. Ne procéder à l'application que par temps sec, temp.min. 13°C. Eviter la forte chaleur et les rayons directs du soleil.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Bien remuer l'huile avant l'application. Appliquer une mince couche d'huile au pinceau. Commencer avec les champs du bois ou les jointures. En état liquide, l'huile à une teinte crème. Après quelques minutes, quand l'eau s'est évaporé, le bois à l'air huilé. Retirer soigneusement l'excès d'huile après max. 5 minutes avec un chiffon en coton propre et non pelucheux. Faire particulièrement attention aux jointures et craquelures. Si le bois n'a pas l'air saturé, répéter points. Des que le bois est séché, il peut être poli à l'aide d'un feutre beige/blanc ou avec une mono brosse, pour obtenir une surface particulièrement résistante.

Attention

Les essences de bois claires non traitées sous pression peuvent être avantageusement apprêtées avec, par exemple, le WOCA Exterior Wood Primer.

nombre des couches

1-2

Temps de séchage

Utilisation légère : 24 heures à 20°C

Recommandation : euillez noter que pour les couleurs noir, anthracite et noyer de l'Huile pour Bois Extérieur, il est recommandé d'appliquer une couche supplémentaire d'Huile pour Bois Extérieur Naturel afin d'éviter un excès de décoloration (notamment pour les meubles).

Durcissement complet : 24-48 heures à 20°C

Retraitement : Répéter le traitement à l'huile si nécessaire.

Informations techniques

COV: 50 g/l, teneur maximale en COV (A/f (PA)): 130 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 8-12 m²/L

Couleurs: Noisette, Naturel, Teak, Gris de pierre, Gris Tonnerre, Merbau, Noir, Mélèze, Bangkirai, Gris, Noyer, Anthracite, Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau chaude

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 750 ml - 2,5 L

Antidérapant (DIN 51130): R10

Viscosité: 25-30 Sec. DIN Cup 4

Dilution: L'eau

teneur en humidité: La teneur en humidité du bois ne doit pas dépasser 17 %.

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 20-30%

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien

La surface huilée peut être entretenue et rafraîchie avec WOCA Exterior Oil Refresher.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.