Hardwax Oil Swift

Traitement d'huile filmogène des surfaces en bois



Hardwax Oil Swift est un produit qui sèche rapidement, a faible odeur et à appliquer avec un rouleau pour le traitement à l'huile des planchers en bois. Il est incroyablement facile à appliquer puisqu'il ne requiert pas de frottage pour le faire pénétrer dans le bois. Hardwax Oil Swift combine l'huile naturelle et la cire en un seul produit pour assurer une surface extrêmement robuste avec une grande résistance aux déversements et aux taches. Il donne au plancher une apparence naturelle et une surface confortable antidérapante qu'il est facile à entretenir. Le produit est adéquat pour un traitement de base des surfaces en bois non traitées, nouvelles ou nouvellement poncées.

- Résistance à des liquides comme l'eau, le café, le thé et le vin rouge
- Résistance aux égratignures et aux marques
- Ne nécessite pas d'être poli dans
- Haut rendement
- Haute couverture

Domaine d'application

Pour les surfaces en bois non traitées ou nouvellement poncées ou comme couche finale par-dessus Master Colour Oil WOCA.

Utilisation

preparation
Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15°C et 30°C avec une humidité d'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus de ponçage. Les planchers déjà traités doivent être poncés au bois nu avec un grain 100-150. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite si nécessaire avec un chiffon imbibé d'eau et bien essoré.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final
Grain 120-150.

Traitement
Hardwax Oil Swift doit être soigneusement brassée avant et pendant son utilisation. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez une mince couche d'huile en utilisant un rouleau à peindre à poil court (3-4 mm) ou semblable le long du grain du bois. Étalez bien l'huile. Laissez sécher le plancher pendant 4-5 heures. Répétez le traitement dans les 24 heures suivantes si une autre couche d'huile est requise. Une seule couche d'huile est habituellement suffisante pour des surfaces déjà huilées. Pour une adhérence optimale les sols préalablement traités doivent subir un ponçage intermédiaire à l'aide d'un tampon bordeaux, avant d'appliquer une couche de Hardwax Oil.

Attention
Le sol nouvellement huilé peut être utilisé avec prudence le lendemain et est complètement durci après 7 jours dans des conditions intérieures normales. Après 7 jours, le sol peut être nettoyé avec du savon naturel WOCA ou du savon rafraîchissant à l'huile WOCA, ce qui donne à la surface une protection supplémentaire. Pour une adheasion optimale, les sols préalablement traités doivent être poncés de manière intermédiaire à l'aide d'un tampon bordeaux avant d'appliquer une couche d'huile de cire dure. Les étapes de travail 2 et 3 doivent être répétées dans les 24 heures si une deuxième couche d'huile est nécessaire.

Temps de séchage

Temps de séchage : 4-5 heures à 20°C

Recommandation : Des températures plus basses et/ou une humidité plus élevée peuvent prolonger le temps de séchage. N'exposez pas le sol à l'eau et ne le nettoyez pas pendant les 7 premiers jours pendant que l'huile durcit.

Durcissement complet : 7 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 500 g/l, teneur maximale en COV (A/i (PS)): 500 g/l.

Densité: 0.90-0.95 g/ml.

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 20 m²/L

Couleurs: Incolore - Mat

Nettoyage des outils: Utiliser Diluant d'Huile de WOCA

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 2,5 L

Viscosité: 30-35 Sec. DIN Cup 4

Odeur: Forte

Teneur en matière sèche: 40-50%

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons le savon naturel WOCA, qui lave et entretient efficacement le bois. Complétez de temps en temps avec le savon rafraîchissant à l'huile WOCA, qui ajoute également un peu d'huile au bois à chaque lavage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.