



Basic Pro 1K Lacquer

Solución global para espacios domésticos

Basic Pro 1K Lacquer es un barniz al agua monocomponente para suelos prácticamente inodoro, que proporciona a la madera una superficie resistente y duradera, ideal para desgaste normal. Este barniz ofrece una buena relación calidad/precio, y es adecuado para proyectos residenciales por su magnífica fluidez, capacidad para nivelar y secado rápido.

- Buena relación calidad/precio
- No necesaria imprimación
- Fácil aplicación
- A base de agua
- Danish Indoor Climate

Áreas de aplicación

Para barnizar suelos de madera nuevos, sin tratar y recién lijados en espacios domésticos, p. ej., comunidades de vecinos. Ideal para todo tipo de maderas.

Descripción del trabajo

Preparación

Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15°C como mínimo (preferiblemente, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado. Para el lijado final a madera en bruto, utilice papel de lija de grano 100-120 o una almohadilla de lijar. A continuación aspire a fondo y limpie el suelo utilizando una fregona muy escurrida. Tenga en cuenta: WOCA Intensive Wood Cleaner puede ayudar a eliminar los contaminantes de los suelos de madera completamente lijados antes de aplicar la imprimación o barnizar. Deje secar hasta el día siguiente. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar el barniz.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final

Grano 100-120.

Tratamiento

1 x Base primer +2 x Barniz Basic Pro 1K/ o /3 x Barniz Basic Pro 1K

Día de aplicación 1

Aplique 2 manos de barniz sin diluir con movimientos suaves, en sentido longitudinal a las tablas. Evite encharcamientos de barniz. Aplique el barniz húmedo sobre húmedo, para evitar solapes. Deje secar la superficie hasta el día siguiente.

Día de aplicación 2

Lije la superficie con una lija de grano 120-200 y aspire la superficie a fondo. Aplique la capa final de barniz Basic Pro 1K con movimientos suaves. Si la capa final de barniz se aplica pasadas más de 24 horas de tiempo de secado, debe siempre realizarse un fregado con WOCA Intensive Wood Cleaner y un lijado intermedio.

Tenga en cuenta

Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y café, deben limpiarse de inmediato.

Tiempo de secado

Entre capas : 2-3 horas a 20°C

Uso ligero : 4-6 horas a 20°C

Recomendación : Esperar 24 horas antes de colocar muebles sobre el suelo. Esperar 5-7 días antes de cubrir con alfombras o fregar. Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada capa de barniz aumentan los tiempos de secado. Una temperatura elevada con baja humedad del aire reducirá los tiempos de secado. Una temperatura baja con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.

Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 95 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 7-8

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Colourless - Silk-gloss

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 5 L

Viscosidad: 20-25 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Sin diluir

Olor: Olor leve

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza diaria, se recomienda WOCA Master Cleaner. Con WOCA Master Care se rejuvenece la superficie, eliminando pequeños rasguños y aportando una protección adicional frente al desgaste.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.