Exterior Wood Oil

Watergedragen olie voor buitenhout



Exterior Wood Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, zoals terrassen, vensters, tuinmeubelen, gevelbekledingen. De speciale watergedragen samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het product oplosbaar is in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie versterkt de natuurlijke kleur en houtnerf.

- De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak
- Versterkt de natuurlijke kleurstructuur van het hout
- Bevat UV-filter en beschermt het hout tegen bederf
- Dikke viscositeit - druipt niet - eenvoudig te gebruiken
- Biedt een ademend oppervlak met open poriën
- Sneldrogend

Toepassingsgebied

Exterior Wood Oil wordt buiten gebruikt voor basisbehandeling en onderhoud van nieuwe en eerder geoliede houten oppervlakken zoals dekken, tuinmeubelen, bekleding enz. Kan worden gebruikt op traditionele houtsoorten zoals dennen en lariks en op exotische soorten zoals teak, mahonie en ipé. Optimale duurzaamheid wordt bereikt door regelmatige reiniging en correcte behandeling, afhankelijk van de constructie, de staat van het hout en wind en weer. Controleer jaarlijks de behandelde oppervlakken. Herstel eventuele schade onmiddellijk.

Gebruik

Voorbereiding
Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met WOCA Exterior Wood Cleaner. Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120. Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling
Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik. Breng een egale dunne laag olie aan met een kwast. Behandel eerst de kopse kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout een geoliede uitstraling doordat het water verdampt is. Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven. Herhaal stappen als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet. Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak.

Opmerking
Let op: bij tuinmeubelen wordt aanbevolen om Exterior Wood Oil Zwart, Antraciet en Walnoot af te werken met een laag Exterior Wood Oil Naturel, om te vermijden dat de kleur afgeeft.

Aantal lagen
1-2

Droogtijden

Licht gebruik : 24 uur bij 20°C

Aanbeveling : Please note that Exterior Wood Oil in the black, anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of Exterior Wood Oil Natural to avoid excess colour coming off (for furniture).

Volledig uitgehard : 24-48 uur bij 20°C

Nieuwe behandeling : Herhaal de oliebehandeling indien nodig

Technische gegevens

VOS: 50 g/l, maximale grenswaarde (A/f (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Houdbaarheid: 2 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 8-12 m²/L

Kleuren: Hazelnoot, Naturel, Teak, Stone Grey, Thunder Grey, Merbau, Zwart, Lariks, Bangkirai, Grijs, Walnoot, Antraciet, Wit

Reiniging gereedschap: Gebruik warm water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 750 ml - 2,5 L

Anti-slip (DIN 51130): R10

Viscositeit: 25-30 Twe. DIN Cup 4

Verdunning: Water

Vochtgehalte: The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Lucht: Zwak

Drogestofgehalte: 20-30%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud
Het geoliede oppervlak kan worden verzorgd en opgefrist met WOCA Exterior Oil Refresher.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.