

# Wood Lye



## Minimiza el amarilleo de la madera

Wood Lye se utiliza para imprimir todo tipo de carpintería de interior sin tratar o recién lijada, tales como suelos, escaleras, mobiliario y paneles. La imprimación previene el amarilleo de la madera y realza la veta, creando un efecto de lavado con color, dependiendo del tono elegido. Wood Lye puede utilizarse en todo tipo de madera.

- Reduce el amarilleo de la madera
- Para un acabado más claro
- En combinación con aceite, barniz o jabón, como acabado final
- Ideal para cualquier tipo de madera

## Áreas de aplicación

Para la imprimación de maderas de interior sin tratar y recién lijadas. Ideal para todo tipo de maderas. Requiere un tratamiento posterior con aceite, barniz o jabón.

## Descripción del trabajo

### Preparación

La superficie de trabajo sin tratar debe estar limpia, seca y haber sido pulida con lija fina (grano 100-120) antes de aplicar la lejía.

### Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

### Tratamiento

Agite bien el recipiente y vierta la lejía en un cubo de plástico. Es importante que no queden pigmentos en el recipiente. Debe agitarse regularmente durante la aplicación para evitar que los pigmentos se asienten en el fondo. Aplique una capa uniforme con el aplicador, la brocha de nylon o un rodillo WOCA en el sentido longitudinal de la veta. Emplee por lo menos 1 L de lejía por cada 10 m<sup>2</sup> de madera. Deje secar la madera entre 8 y 12 horas a 20°C. Desbaste las fibras que sobresalgan y elimine el exceso de pigmento con una almohadilla de pulido media (verde o bordeaux). Elimine el polvo de lijado con una aspiradora. Acabe la superficie con un aceite, barniz o jabón WOCA.

## Tiempo de secado

**Tiempo de secado :** 8-10 horas 20°C

## Información técnica

**COV:** 10 g/l, contenido máximo de COV (A/g (BA)): 30 g/l.

**Densidad:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valor de pH:** pH 8-9

**Durabilidad:** 3 años

**Temperatura de aplicación:** +15-30°C y 50% de humedad del aire.

**Rendimiento:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Colores:** Blanco, Gris

**Limpieza de herramientas:** Utilizar agua

**Almacenamiento:** +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

**Tamaños del envase:** 2,5 L

**Dilución:** Sin diluir

## Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.*